



TIKKURILA

BETOLUX AKVA

БОЯ ЗА ПОДОВЕ, ПОЛУГЛАНЦ

ОПИСАНИЕ

Полиуретанова, акрилна боя на водна основа.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Бетонни и дървени подове и стълби в жилищни, търговски и складови помещения. Бетонни подове в сауни и влажни помещения. Подходяща за подове, подложени на леко механично и химическо натоварване.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

За вътрешно боядисване на бетонни и дървени подове. Също така подходяща за поддръжка на боядисвани подове с алкидни или епоксидни бои и лакове.



BETOLUX AKVA

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Основни бои

А База, С База

Цветови нюанси

Цветови каталози:
Feel the Color 2020, Deco Grey, Color Now 2022
Може да се тонира по каталога Tikkurila colors.

Гланцовост

Полугланц.

Покривност5–7 м²/л.**Обеми на кутията**

А База: 0,9 л, 2,7 л, 9 л
С База: 0,9 л, 2,7 л, 9 л

Начин на нанасяне

Четка или валик.

Време на съхнене

Свободно от прах след около 15 минути. Препокриване след около 1 час. Готово за използване на следващия ден. Достига окончателната си твърдост и дълготрайност след около 2 седмици.

Плътност (кг/л)

Около 1,1–1,2 кг/л, ISO 2811

Химическа устойчивост

Добра устойчивост на мазнини и уайтспирт, например. Не е устойчива на силни разтворители като разремител.

Обем на сухо вещество (%)

35

ЛОС

(кат. A/i) макс. 140 g/l (2010).
Betolux Akva съдържа ЛОС макс. 140 г/л.

Съхранение

Да се пази от замръзване.

BETOLUX AKVA

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

Условия за нанасяне

Бетонната повърхност трябва да е суха и най-малко на 4 седмици. Относителната влажност на бетона трябва да е под 97%. В процеса на нанасяне и съхнене температурата на въздуха, повърхността и боята да е над +10°C и относителната влажност на въздуха под 80%.

Подготовка на повърхността

Небоядисвани подове:

Циментови подове: Премахнете циментовото мляко с шлифовъчна машина. Отстранете праха за шлайфане.

Дървени подове: Отстранете всички замърсявания, прах, твърди и течни мазнини.

Боядисвани повърхности:

Измийте преди това боядисваните повърхности с почистващ препарат Maalipesu, разреден в съотношение 1:5 и изплакнете внимателно с вода. Оставете да изсъхне. Премахнете старата, люспеста боя. Изшкувете внимателно повърхностите и премахнете праха за шлайфане.

Боядисване

Разбъркайте боята добре преди употреба.

Циментови подове:

Подгответе новите бетонни подове с един слой Betolux Akva Pohjuste или Betolux Akva, разреден с вода 10%. Завършете новите и предварително боядисани бетонни подове с 2-3 слоя неразреден Betolux Akva. Използвайте късовлакнест валик или за по-малки повърхности синтетична четка.

Дървени подове:

Грундирайте голите дървени повърхности с 1-2 слоя грунд за изолация Multistop. За най-добри резултати от изолацията извършете обработката два пъти. Завършете с 2-3 слоя неразреден Betolux Akva. Използвайте синтетична четка. Забележка! Боята ще изсъхне бързо, така че планирайте работата си, за да избегнете видимо припокриване. Работете по дължината на дъските, като обработвате няколко дъски наведнъж. Всякакви поправки трябва да се извършват, когато повърхността изсъхне.

НАГРАПЯВАНЕ:

За да се намали хлъзгането върху боядисаната повърхност, добавете 1/3 литрова опаковка прах Liukueste, който не се плъзга, към 10 л неразредена боя Betolux Akva. Достатъчно е да се разбърка с ръка. Използвайте грапавата боя за последните два слоя.

Грапавата боя може да се използва за боядисване на цялата подова повърхност или на част от нея, маркирана с маскираща лента. За стълби, например, можете да добавите ленти срещу плъзгане към външния край на всяко стъпало.



BETOLUX AKVA

Почистване на инструментите

Почистете инструментите с вода или Tikkurila Pensselipesu (препарат за почистване на инструменти).

Инструкции за поддръжка

Боядисната повърхност достига окончателната си химическа и изнosoустойчивост след около 2 седмици от обработката на повърхността. Избягвайте почистване през този период от време. Почиствайте повърхността с четка, парцал или кърпа за прах. Замърсените повърхности могат да се почистват с почистващ инструмент и неутрален разтвор за миене (pH 6-8).

Опазване на околната среда и депониране на отпадъците.

Унищожете течните отпадъци в съответствие с местните разпоредби за опасни отпадъци.

Рециклирайте празните, сухи опаковки или ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Здравеопазване и безопасност

Носете защитни ръкавици. Предупреждение! По време на нанасяне под формата на спрей могат да възникнат опасни за дихателния тракт капчици. Не вдишвайте капчиците или аерозола. Съдържа 1,2-бензизотиазол-3 (2H) -он (BIT). Може да предизвика алергична реакция.

Горепосочената информация да не се счита изчерпателна и пълна. Информацията е базирана на лабораторни изследвания и практически опит и нашите най-добри познания. Качеството на продукта е гарантирано от нашата оперативна система, базирана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, или многото фактори, които оказват влияние върху употребата и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за щети, причинени от използването на продукта против нашите указания или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме настоящата информация едностранно без предизвестие.