



TIKKURILA

БОЯ ЗА ВЪТРЕШНО БОЯДИСВАНЕ „ФИЙЛИНГС“

БОЯ ЗА ВЪТРЕШНО БОЯДИСВАНЕ ПЪЛЕН МАТ

ОПИСАНИЕ

Акрилатна боя на водна основа

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

За употреба върху вътрешни стени и тавани.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Пълноматова акрилатна боя на водна основа със слаб мирис, за употреба върху вътрешни стени и тавани. Притежава добра устойчивост на измиване. Подходяща за мазилка, бетон, пълнеж, тухлени повърхности, картон, както и за гипсокартон, ПДЧ и плоскости от дървесни влакна. Подходяща за нови и предварително боядисани повърхности. Не е подходяща за боядисване на врати или мебели.



Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит и се предоставя по най-добрия начин. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, базирана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да било щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите инструкции или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно без предизвестие.

БОЯ ЗА ВЪТРЕШНО БОЯДИСВАНЕ „ФИЙЛИНГС“

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Основна боя	А-БАЗА, С-БАЗА
Цветови нюанси	Цветови каталози: Deco Grey, Deco Grey Opaques. Може да се тонира по каталога Tikkurila colors.
Блясък	Пълен мат
Покривност	10-12 м ² /литър за неабсорбиращи повърхности, 8-9 м ² /литър за абсорбиращи повърхности. Тази разходна норма трябва да се използва ориентировъчно, тъй като действителната разходна норма зависи от много фактори, включително текстурата и порьозност на обработваната повърхност и начин на полагане на боята.
Обеми на кутията	А-БАЗА: 0.9 литра, 2.7 литра, 9 литра С-БАЗА: 0.9 литра, 2.7 литра, 9 литра
Начин на нанасяне	Подходяща за нанасяне с четка, валик или спрей. За безвъздушно спрей боядисване използвайте накрайник с дюза от 0.017 "- 0.021". Разреждане: ако е необходимо, разрежете с вода до 10%.
Време на съхнене	Нормално съхнене на допир ½ часа и нанасяне на втори слой след 1-2 часа.
Плътност (кг/литър)	Приблизително 1.3 кг/на литър, в зависимост от цвета, ISO 2811
Химическа устойчивост	Устойчива на въздействие на почистващи препарати и слаби разтворители, като уайт спирт.
Устойчивост на мокро търкане	Устойчивост на мокро търкане SFS-EN 13300 клас II, (ISO 11998).
Топлинна устойчивост	85°C, ISO 4211-2 и ISO 4211-3
Обем на твърди вещества (%)	40
ЛОС	(кат. A/i) макс. 30 g/l (2010). Продуктът съдържа ЛОС макс. 30 г/л.
Съхранение	Да се пази от замръзване

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит и се предоставя по най-добрия начин. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, базирана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да било щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите инструкции или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно без предизвестие.

БОЯ ЗА ВЪТРЕШНО БОЯДИСВАНЕ „ФИЙЛИНГС“

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

Условия за нанасяне

Всички повърхности, които ще бъдат боядисвани, трябва да бъдат сухи, температурата на въздуха трябва да бъде най-малко + 5°C, а относителната влажност на въздуха под 80%.

Подготовка на повърхността

Небоядисвани повърхности:

Отстранете всички замърсявания и прах. Ако е необходимо, загладете повърхността с подходящ кит Тиккурила Престо и шлайфайте повърхността след като изсъхне. Отстранете праха от шлайфането. Нанесете грунд, например, универсален грунд ФИЙЛИНГС.

Предишно боядисани повърхности:

Измийте боядисаните повърхности с почистващ препарат Маалипесу (Maalipesu) и внимателно изплакнете с вода. Шлайфайте твърдите или гланцови повърхности за да ги подготвите за матово покритие и отстранете праха от шлайфането. Запълнете отворите и пукнатините с подходящ Престо кит и шлайфайте та след като изсъхне. Отстранете праха от шлайфането. Ако е необходимо, преди боядисването грундирайте повърхността например с универсален грунд ФИЙЛИНГС.

Боядисване

Преди употреба разбъркайте добре боята за вътрешно боядисване ФИЙЛИНГС и ако е необходимо, разреждете с вода.

Нанесете един или два слоя с валяк, четка или спрей.

Почистване на инструментите

Почистете инструментите с вода или Tikkurila Pensselipesu (препарат за почистване на инструменти).

Инструкции за поддръжка

Най-рано 1 месец след нанасяне:

Повърхностите могат да се почистват със суха четка, парцал или кърпа. Мръсните повърхности могат да се почистват с неутрален (pH 6-8) препарат със средства за влажно почистване.

Повърхността не трябва да се оставя мокра след почистване. Следвайте инструкциите на производителя на почистващия препарат.

Продуктът ще достигне крайната си твърдост и издръжливост при нормални условия 1 месец след нанасяне поради което, през това време, повърхностите трябва да се обработват внимателно. Ако повърхностите трябва да бъдат почистени скоро след боядисването, използвайте суха или влажна кърпа или парцал.

Поддържащо боядисване

Повърхностите, боядисани с боя за вътрешно боядисване ФИЙЛИНГС, могат да бъдат поддържани с боя за вътрешно боядисване ФИЙЛИНГС или подобна боя на водна основа.

Опазване на околната среда и безопасно изхвърляне на отпадъци

Унищожете течните отпадъци съгласно местните разпоредби за опасни отпадъци. Рециклирайте празните, сухи кутии или ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби. Минимизирайте неизползваното количество боя като прецените колко боя ще Ви е необходима. Повторната употреба на боя може ефективно да минимизира въздействието върху околната среда на продукта през полезния му живот. Съхранете неизползваната боя за повторна употреба.

Здравеопазване и безопасност

Носете защитни ръкавици. Предупреждение! По време на нанасяне под формата на спрей могат да възникнат опасни за дихателния тракт капчици. Не вдишвайте капчиците или аерозола. Съдържа 1,2-бензизотиазол-3 (2H)-он (BIT) и реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [EC № 247-500-7] и 2- метил-2H-изотиазол-3-он [EC № 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Може да предизвика алергична реакция. Носете предпазни ръкавици. Този продукт съдържа биоцид за предпазване на продукта по време на съхранение. Съдържа: реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [EC № 247-500-7] и 2- метил-2H-изотиазол-3-он [EC № 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит и се предоставя по най-добрия начин. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, базирана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да било щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите инструкции или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно без предизвестие.