



TIKKURILA

HOLE-IN-1

УЛТРА ЛЕК КИТ ЗА ПОПРАВКИ



ОПИСАНИЕ

Ултра лек кит за отвори, фуги и пукнатини на стени и тавани. Особено подходящ за еднократно нанасяне. Практически без свиване <5%.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

За стени и тавани в сухи вътрешни помещения.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

За сухи интериорни повърхности. Обработване с кит на повърхности от бетон, мазилка, тухла, обработени с пълнител повърхности и общите повърхности на строителни дървени материали. Приложим също за предварително боядисани повърхности. Обработената повърхност е лесна за шлайфане и боядисване с нормални стенни бои. Дебелина на нанасяне без напукване – 50 мм.

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.



HOLE-IN-1

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цветови нюанси	Бял
Обем на кутията	0.25 литра; 0.5 литра
Време на съхнене	Нанасянето на втори слой, или боядисването на повърхността може да се извърши след изсъхване на кита при нормални условия след 2-24 часа. Цялостното изсъхване в дълбоки отвори може да отнеме няколко дни, в зависимост от дебелината на слоя, температурата и относителната влажност на въздуха.
Плътност (кг/литър)	0.55 кг/литър, ISO 2811
Топлоустойчивост	+75°C
Обем сухо съдържание (%)	55
Зърненост	Макс. 0.10 мм
Съхранение	Да се пази от замръзване. Лошо затворените или наченати кутии не издържат дълго време на съхранение. Съхранение на сухо, при температура между +5°C и +25°C.

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.



HOLE-IN-1

УКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Условия на приложение

Обработваната повърхност трябва да бъде суха, температурата на въздуха над +5°C, а относителната влажност на въздуха – под 80%.

Подготовка на повърхността

Небоядисани повърхности:

Отстранете всички замърсявания, прах и други свободни частици от небоядисаната повърхност. Нанесете HOLE-IN-1 кит директно на повърхността. Порестите повърхности, като гипсови китове, трябва да бъдат грундираны за по-добро сцепление.

Боядисани повърхности:

Измийте боядисаните повърхности с почистващ препарат Seinäpesu. Оставете повърхността да изсъхне преди следващата обработка. Премахнете олющената или разрушена боя с цикла и шлайфайте добре гланцовите повърхности до матово. Отстранете праха от шлайфането.

Нанасяне

Нанесете HOLE-IN-1 с шпакла (със загладяща мистрия). След изсъхване, шлайфайте повърхността и отстранете праха от шлайфането. Ако е необходимо, нанесете нов слой кит.

За постигане на най-добрата гладка повърхност, нанесете върху кита финишен лак.

Почистване на инструментите

Почистете инструментите с вода.

Опазване на околната среда и безопасно изхвърляне на отпадъците

Предайте празните опаковки и изсъхнал кит в пункт за рециклиране или за отпадъци в съответствие с местните разпоредби.

Безопасност и здраве

Продуктът не е класифициран като опасен. Носете предпазни ръкавици. Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT) и реактивна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [EC № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [EC № 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Може да предизвика алергична реакция. Това изделие съдържа биоциден продукт за запазване на изделието по време на съхранение. Съдържа: реактивна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [EC № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [EC № 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.