




ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ПРОДУКТА 11.08.2022 г.

TIKKURILA
KIVA 30
МНОГОЦЕЛЕВИ ЛАК ЗА МЕБЕЛИ, ПОЛУМАТОВ



ОПИСАНИЕ	Непожълтяващ, акрилен лак за интериорна употреба на водна основа. Тонира се.
ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА	Мебели като маси, столове, библиотеки и други, играчки, ламперия, дървени тавани, врати и подобни дървени повърхности. Подходящ е и за защитно лакиране на боядисани и оцветени повърхности.
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА	За дървени повърхности в сухи интериорни помещения, съгласно указанията. Не е подходящ за обработка на подове (използвайте паркетен лак Parketti-Ässä за лакиране на подове).



Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ПРОДУКТА 11.08.2022 г.

KIVA 30

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Базови бои

EP База

Цветови нюанси

Цветови каталози:

Интериорни байцове и лакове за дървесина, Timeless translucent.

Може да се тонира по каталога Tikkurila colors.

Гланц

Полумат.

Покривност

8–14 м²/л. Действителната норма на разстилане зависи от вида, поръзността и твърдостта на дървесината.

Опаковки

0,225 л, 0,9 л, 2,7 л

Начин на нанасяне

Четка, гъба или чрез пръскане.

Време на съхнене

Свободно от прах приблизително 1/2 час. Годен за шлайфане и повторно нанасяне след 2-3 часа. Готов за използване на следващия ден. Лакираната повърхност достига окончателната си твърдост приблизително след две седмици. Избягвайте натоварвания, почистване и поставяне на залепващи и горещи предмети върху лакираната повърхност през това време.

Плътност (кг/л)

Около 1,0 кг/л, ISO 2811

Химическа устойчивост

Устойчив на почистващи химикали и меки разтворители, като бял спирт. Всякакви цветни петна от кафе, чай и т.н., трябва незабавно да бъдат избърсани. Добра устойчивост на масла и мазнини.

Обем на сухо вещество (%)

32

ЛОС

(кат. A/e) 130 г/л (2010).

Kiva съдържа ЛОС максимум 130 г/л.

Съхранение

Да се пази от замръзване.

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.



KIVA 30

УКАЗАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Условия за нанасяне

Повърхността, която ще се лакира, трябва да е суха, температурата на околната среда да е поне +10°C, а относителната влажност на въздуха – 30-80%.

Подготовка на повърхността

Нови дървени повърхности:

Почистете дървената повърхност от всякакви замърсявания и прах. Повърхността леко да се овлажни с вода, да се остави да изсъхне и да се отстранят разхлабените дървесни влакна чрез шлайфгане. Отстранете праха от шлайфането.

Лакирани преди това повърхности:

Измийте повърхността с почистващ препарат Maalipesu и изплакнете внимателно с вода. Матирайте повърхността чрез шлайфгане. Ако лакираната повърхност е в много лошо състояние, свалете я напълно със смивка, или чрез шлайфгане. Обработете като нова дървена повърхност.

Лакиране:

Разбъркайте лака Kiva старателно до дъното на опаковката преди, и от време на време при работа. Разреждете с вода, ако е необходимо. Нанесете 2-3 слоя с четка, гъба или чрез пръскане.

Ако използвате оцветен продукт, първо тествайте продукта на отделно парче дърво, за да сте сигурни, че е точният цвят. Окончателният цвят на лакираната повърхност зависи от вида, твърдостта, оригиналният цвят на дървото и от броя на нанесените слоеве. Разреждете лака приблизително 20-30% с вода за първия слой. Обикновено, желаният цвят и нивото на гланц могат да бъдат постигнати след нанасянето на два слоя. Винаги обработвайте повърхностите без прекъсвания, при големите обшивки – няколко дъски наведнъж, за да постигнете равномерен цвят.

Почистване на инструментите

Почистете инструментите с вода. Tikkurila Pensselipesu (препарат за почистване на инструменти) се препоръчва за отстраняване на леко втвърдената боя. Премахнете излишната боя от инструментите.

Указания за поддръжка

Ако е необходимо, приблизително две седмици след лакирането на повърхността най-рано:

Леко почистете повърхността с влажен почистващ инструмент, мека четка, гъба или кърпа за почистване и неутрален препарат (pH 6-8). Не оставяйте повърхността влажна. Почиствайте силно замърсени повърхности с лек алкален почистващ разтвор (pH 8-10) и, например, кърпа за почистване или гъба. Изплакнете внимателно повърхността.

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ПРОДУКТА 11.8.2022 г.

KIVA 30

Поддържаща обработка

Повърхностите, лакирани с Kiva, може да бъдат третирани с подобен лак на водна основа.

Вижте: Подготовка.

Опазване на околната среда и депониране на отпадъците.

Унищожете течните отпадъци в съответствие с местните разпоредби за опасни отпадъци. Рециклирайте празните сухи опаковки, или ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Здраве и безопасност

Носете защитни ръкавици. Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT) и реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [EC № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [EC № 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Може да предизвика алергична реакция. Това изделие съдържа биоциден продукт за запазване на изделието по време на съхранение. Съдържа реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [EC № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [EC № 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.

Tikkurila Oyj • P.O. Box 53, Heidehofintie 2 • FI-01301 Vantaa Finland • England • Tel. +358 20 191 2000