



TIKKURILA

LUJA 40

ДЪЛГОТРАЙНА ФИНИШНА БОЯ, ПОЛУГЛАНЦОВА

ОПИСАНИЕ


Специална акрилна боя. Продуктът съдържа агент против плесени, който предпазва боядисаната повърхност. Боята има ниско ниво на ЛОС-емисии и е сертифицирана от Nordic Swan Ecolabel и EU Ecolabel

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Вътрешни стени и тавани в помещения, където се изисква висока устойчивост на миене и износване като кухни, всекидневни или стълбищни клетки. Боята съдържа агент против образуване на плесени, който я прави подходяща за помещения с висока влажност. Подходяща е за обществени зони, например лобита, болнични коридори, помещения за пациенти и други повърхности, които са подложени на повисок от нормалния стрес. Продуктът е подходящ и за помещения в хранителната промишленост (напр. за производство на мелечни и тестени продукти).

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

За вътрешно боядисване на бетон, мазилки, облицовки, тухли, ПДЧ, гипсокартон и дървесни плочи. Подходяща както за нови, така и за боядисвани повърхности. Също е подходящ за окачени тавани в баня, когато повърхността им е грундирана с изолиращ грунд Multistop.



LUJA 40

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Основни бои	А БАЗА, С БАЗА
Цветови нюанси	Цветови каталози: Feel the color, Symphony, Deco Grey, Deco Grey Opaques, Feel the Color 2020, Color Now 2022, Pro Grey, Color Now 2023 Може да се тонира по каталога Tikkurila colors.
Гланцовост	Полугланц. 3/RT-класификация.
Покривност	Неабсорбиращи повърхности: 10–12 м ² /л. Абсорбиращи повърхности: 7–9 м ² /л.
Опаковки	А База: 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л С База: 0,9 л, 2,7 л, 9 л
Начин на нанасяне	Четка, валик или чрез пръскане – дюза 0,015”–0,021” – разреждане 0-5% обемно.
Време на съхнене	На допир – след около 2 часа. Препокриване след припл. 4 часа.
Плътност (кг/л)	Около 1,2 кг/л, ISO 2811
Химическа устойчивост	Устойчива на уайт спирт и други разтворители.
Устойчивост на миене	Много добра. Може да се мие с детергенти и дезинфектанти, които се използват в болниците.
Устойчивост ва мокро почистване	SFS-EN 13300 клас I, ISO 11998.
Устойчивост на топлина	85 °C, ISO 4211-2 и ISO 4211-3.
Обем на сухо вещество (%)	40
ЛОС	(кат. A/a) 100 г/л(2010). Luja 40 съдържа ЛОС макс. 10 г/л.
Съхранение	Да се пази от замръзване. Недобре затворени или полупразни опаковки и/или оцветени продукти не издържат дълго време съхранение. Оцветените продукти трябва да се използват по време на един и същ сезон.



LUJA 40

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

Условия за нанасяне

Повърхността за боядисване трябва да е суха, температурата да е поне +5°C и относителната влажност на въздуха под 80%.

Подготовка на повърхността

Небоядисвани повърхности:

Почистете новите повърхности, като премахнете замърсяванията и праха. Ако е необходимо, изравнете повърхностите с подходящия кит Presto или и Spakkeli изшкурете сухата повърхност. Отстранете праха от шлайфането. Грундирайте с универсален грунд Luja, Ykköspohja или Varma Primer. Панелите на окачения таван в банята грундирайте с изолиращ грунд Multistop.

Боядисвани повърхности:

Измийте боядисаните преди това повърхности с почистващ препарат Maalipesu или Seinäpesu, съгласно инструкциите и оставете да изсъхнат. Отстранете всякаква хлабава, лющеща се боя със скрепер. Матирайте повърхностите. Отстранете праха от шлайфането. Запълнете всякакви отвори и пукнатини и изравнете повърхностите с подходящия кит Presto. Зашкурете кита и отстранете праха от шлайфането. Ако е необходимо, преди завършването, грундирайте с Luja Yleispohjamaali, Ykköspohja или грунд Varma.

Боядисване

Разбъркайте боята Luja добре преди употреба. Нанесете 1-2 слоя с валик, четка или чрез пръскане.

Почистване на инструментите

Почистете инструментите с вода. за отстраняване на леко втвърдената боя се препоръчва препарат за почистване на инструменти Tikkurila Pensselipesu.

Инструкции за поддръжка

Ако е необходимо, приблизително 1 месец след третирането на повърхността най-рано. Почиствайте повърхностите с неутрален (pH 6-8) почистващ разтвор и например с мека четка, гъба или кърпа за почистване. Почиствайте силно замърсените повърхности с лек алкален (pH 8-10) почистващ разтвор и например с кърпа за почистване или гъба.

След почистване изплакнете добре повърхностите. Следвайте инструкциите за разреждане, дадени от производителя на препарата, когато приготвяте почистващия разтвор. След обработката на повърхността трябва да се отнасяте внимателно към нея, тъй като продуктът достига своята окончателна твърдост и дълготрайност за около един месец при нормални условия.

Ако повърхностите се нуждаят от почистване скоро след боядисването, почиствайте ги леко с мека четка или влажна кърпа.

Поддържащо боядисване

Повърхности, боядисани с Luja, могат да бъдат пребоядисани със същата или подобна боя на водна основа. Вж. Подготовка.



LUJA 40

Опазване на околната среда и депониране на отпадъците.

Унищожете течните отпадъци в съответствие с местните разпоредби за опасни отпадъци. Рециклирайте празните, сухи опаковки или ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Здравеопазване и безопасност

Продуктът не е класифициран като опасен съгласно Регламент (ЕС) 1272/2008 с изменения. Съдържа 1,2-бензизотиазол-3 (2H) -он (BIT) и реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-2H-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1) (С (М) IT / MIT (3:1)) и 2-октил-2H-изотиазол-3-он (OIT).

Може да предизвика алергична реакция. Тази боя съдържа биоцид за запазване на сухия филм. Съдържа OIT. Този продукт съдържа биоциден продукт за запазване на продукта по време на съхранение. Съдържа 3-йодо-2-пропинил бутилкарбамат. Този продукт съдържа биоциден продукт за запазване на продукта по време на съхранение. Съдържа С (М) IT / MIT (3:1). Носете защитни ръкавици.

Горепосочената информация да не се счита изчерпателна и пълна. Информацията е базирана на лабораторни изследвания и практически опит и нашите най-добри познания. Качеството на продукта е гарантирано от нашата оперативна система, базирана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, или многото фактори, които оказват влияние върху употребата и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за щети, причинени от използването на продукта против нашите указания или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме настоящата информация едностранно без предизвестие.