



TIKKURILA

LUJA CERAMIC TILES

ПОЛУМАТОВА ИНТЕРИОРНА БОЯ ЗА
КЕРАМИЧНИ ПЛОЧКИ

ОПИСАНИЕ

Полуматова боя за керамични плочки.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Керамични плочки за стени в сухи и мокри помещения (напр. бани, кухни) и подове с ниско ниво на натоварване в сухи помещения (напр. тоалетни). Продуктът не е подходящ за боядисване върху самопочистващи се керамични плочки и стени в парна сауна.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Благодарение на отличната адхезия, боята не изисква грундиране. Може да се тонира в цветове на Tikkurila. Боядисаната повърхност е изключително устойчива на топла и студена вода, шампоани, почистващи химикали и различни петна (масло, кетчуп, сок и др.).



LUJA CERAMIC TILES

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Основни бои	A BASE, C BASE
Цветови нюанси	Цветови карти: Feel the Color, Feel the Color 2020, Deco Grey color card, Color Now 2022. Може да се тонира в цветовете на Tikkurila
Гланц	Полумат. 4/RT-класификация
Покривност	10 -12 м ² /л
Обем на кутията	A BASE: 0.9 л, 2.7 л C BASE: 0.9 л, 2.7 л
Метод на нанасяне	Четка, валяк от филц за гладки повърхности (5-7 мм косъм).
Време на съхнене	Сух на допир след 2 часа. Следващият слой може да се нанесе след 16 часа. Готов за употреба след 2 дни. Моля обърнете внимание! Боята ще достигне крайната си твърдост след 28 дни, така че междувременно избягвайте механични повреди на повърхността.
Плътност (кг/литър)	прибл. 1.1 кг/литър, ISO 2811
Устойчивост на миене	Устойчив на почистващи химикали и леки разтворители, като например бял спирт. Всякакви цветни петна от кафе, чай и др. трябва незабавно да се изтрият.
Устойчивост на мокро триене	SFS-EN 13300 клас 1, ISO 11998
Обем на твърди частици (%)	40
ЛОС	ЛОС (кат. A/i) 140 г/л (2010). Luja Ceramic Tiles съдържа ЛОС макс. 140 г/л.
Съхранение	Пазете от замръзване и пряка слънчева светлина. Затворете кутията внимателно за следваща употреба. Тониран продукт, или продукт, съхраняван в неправилно затворена или полупразна кутия, няма да издържи на дългосрочно съхранение.



LUJA CERAMIC TILES

УКАЗАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Условия на нанасяне

Повърхността, която ще се боядисва трябва да бъде суха, температурата на въздуха трябва да е най-малко +5°C, а относителната влажност на въздуха – под 80%.

Подготовка на повърхността

Почистете повърхността от варовик с препарат за отстраняване на котлен камък (напр. Tikkurila Supi Saunapesu). За да отстраните грес, масло или мръсотия, използвайте подходящ почистващ препарат (напр. Tikkurila Maalipesu). Отстранете стария силикон с остър нож. Отстранете остатъците от силикон от повърхността, като използвате препарат за отстраняване на силикон. Внимателно изплакнете повърхността с много вода, за да отстраните всички остатъци от препарат. Оставете да изсъхне. Имайте предвид, че fugите на плочките също трябва да са сухи преди боядисване.

Грундиране

Не е необходим грунд.

Боядисване

Повърхностите трябва да са напълно чисти и сухи преди боядисване. Използвайте филцов валик за гладки повърхности, или четка

1. Разбъркайте добре боята преди употреба и след това изсипете боята в ролкова тава.
2. С четката боядисайте на тънък слой ъгли, fugи и места, които не можете да достигнете с валик.
3. Нанесете боята върху цялата повърхност с филцов валик на тънък слой, уверете се, че не нанасяте твърде много боя, тъй като това може да причини стичане на боята по повърхността.
4. Оставете поне 16 часа време за съхнене между слоевете.
5. Нанесете втория слой по същия начин.
6. Отстранете лентите веднага след нанасяне на последния слой.
7. Сменете отстранените силикони с нови

Почистване на инструментите

Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Отстранете възможно най-много боя от бояджийските инструменти преди почистване. Препаратът за почистване на инструменти Tikkurila Pensselipesu се препоръчва за отстраняване на леко втвърдена боя.

Указание за поддръжка

Продуктът постига окончателната си твърдост и издръжливост след един месец при нормални условия, следователно с повърхностите трябва да се работи внимателно в продължение на няколко седмици. Ако повърхностите трябва да бъдат почистени скоро след завършване, почистете ги леко с мека четка или влажна почистваща кърпа.

ЗАБЕЛЕЖКА! Моля, обърнете внимание, че след контакт с вода пряко боядисаната повърхност може да стане по-мека, но след ~30 минути изсъхване повърхността отново се втвърдява.

Ако е необходимо, най-рано след припл. 1 месец от боядисването:

Повърхностите може да се почистват с мека гъба или почистваща кърпа и неутрален (pH 6-8) миеш разтвор. Почиствайте много замърсени повърхности със слабо алкален (pH 8-10) препарат за пране и напр. почистваща кърпа или гъба. Избягвайте използването на абразивни почистващи препарати, груби гъби и др. Изплакнете внимателно повърхността.

Поддържаща обработка

Повърхности, боядисани с боя Luja Ceramic Tiles, могат да бъдат пребоядисани със същата боя. Вижте Подготовка.

Опазване на околната среда и изхвърляне на отпадъците

Унищожете течните отпадъци съгласно местните разпоредби за опасни отпадъци. Рециклирайте празните сухи кутии, или ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и много фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.



LUJA CERAMIC TILES

Здраве и безопасност

Съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 и последващите изменения, продуктът не е класифициран като опасен. Носете предпазни ръкавици. Внимание! При пулверизация може да се образуват опасни за вдишване капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла. Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT) и реакционна маса: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [ЕС № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1) (С(М)IT/MIT (3:1)). Може да предизвика алергична реакция. Това изделие съдържа биоциден продукт за запазване на изделието по време на съхранение. Съдържа: С(М)IT/MIT (3:1).

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.