



TIKKURILA

## MAGNETIC

### МАГНИТНА БОЯ

#### ОПИСАНИЕ

Magnetic е специална боя на водна основа за вътрешна употреба. Поради магнитните характеристики на боята, към повърхностите, боядисани с Magnetic могат да залепват магнити. Силните магнити залепват по-добре към такива повърхности.

#### ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Стени на сухи помещения.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Подходяща за бетонни, китвани, гипсокартонени и ПДЧ повърхности. Върху магнитното покритие може да се нанесат 1-2 слоя боя на Tikkurila на водна основа за стени, ако се предпочита друг цвят, а не сив. Дебелите слоеве боя намаляват адхезията на магнитите.



# MAGNETIC

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

|                   |                                                                                                                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цветови нюанси    | Сив                                                                                                                                                   |
| Гланцовост        | Мат                                                                                                                                                   |
| Покривност        | Около 4,5 м <sup>2</sup> /л. Препоръчваме нанасяне на 3 слоя с покривност 1,5 м <sup>2</sup> /л., за постигане на максимално прилепване на магнитите. |
| Обеми на кутията  | 0,5 л, 2,5 л                                                                                                                                          |
| Разредител        | Не се разрежда.                                                                                                                                       |
| Начин на нанасяне | С валяк или четка.                                                                                                                                    |
| Време на съхнене  | Около 24 часа.                                                                                                                                        |
| Плътност (кг/л)   | Около 2,60 кг/л, ISO 2811                                                                                                                             |
| ЛОС               | (кат. A/i) 140 гр/л (2010)<br>Магнитната боя съдържа ЛОС максимум 140 гр/л.                                                                           |
| Съхранение        | Да се пази от замръзване. Затворете кутията добре за следваща употреба.                                                                               |

# MAGNETIC

## ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

### Условия за нанасяне

Повърхността за боядисване трябва да е суха и температурата ѝ да е най-малко +10°C, а относителната влажност на въздуха под 80% .

### Смесване на компонентите

Не се разрежда

### Подготовка на повърхността

Небоядисвани повърхности:

Почистете праха, замърсяванията и насипния материал от повърхността. Запълнете отворите и пукнатините с подходящата шпакловка Presto, ако е необходимо. Грундирайте небоядисвани повърхности например с Varna Primer.

Предварително боядисвани повърхности:

Измийте предварително боядисваните повърхности с разреден почистващ агент Maalipesu и изплакнете внимателно с вода. Матирайте лъскавите повърхности до матово с шкурка, за да се осигури възможно най-доброто сцепление. Отстранете праха от шлайфането.

### Боядисване

Преди употреба разбъркайте добре магнитната боя докато постигнете еднородна консистенция (няколко минути) и от време на време при работа. Нанесете обилно 3 слоя от боята, като използвате късокосмест валик или четка. Направете възможно най-гладка повърхност. Магнитите прилепват най-добре върху гладка основа. Можете също така да нанесете магнитната боя с валик и веднага да я изгладите със стоманена мистрия, за да постигнете много гладка повърхност. Оставете боядисаната повърхност да съхне 24 часа между слоевете. Използвайте приблизително един литър боя за приблизително 1,5 м<sup>2</sup> площ за 3 слоя. Това количество ще гарантира магнитния ефект. Ако желаете, можете да нанесете интериорна боя на Tikkurila след 24 часа.

### Почистване на инструментите

Почистете инструментите с вода незабавно след употреба. Преди почистване отстранете колкото може повече боя от инструментите за боядисване. Измийте мивката внимателно, защото желязото, което се съдържа в боята, може да остави петна

### Инструкции за поддръжка

Ако се налага, най-рано 1 месец след боядисването.

Почистете повърхностите като използвате прахосмукачка, гладка четка или кърпа. Използването на влажна кърпа за почистване може да остави следи върху повърхността.

След завършване на работата е необходимо да се отнасяте внимателно към повърхността няколко седмици, тъй като боята достига своята крайна твърдост и дълготрайност при нормални условия след около един месец. Ако повърхностите трябва да се почистят скоро след боядисването, почистете повърхността като използвате прахосмукачка, мека четка или кърпа.



# MAGNETIC

## Околна среда и депониране на отпадъците

Течните отпадъци да се унищожават в съответствие с местните разпоредби за опасни отпадъци. Празните опаковки да се рециклират или да се изхвърлят в съответствие с местните разпоредби.

## ЕТИКЕТИРАНЕ ЗА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ съгласно Регламент (ЕС) No. 1272/2008

Предупреждение! По време на нанасяне под формата на спрей могат да възникнат опасни за дихателния тракт капчици. Не вдишвайте капчиците или аерозола. Съдържа реакционна маса от 5-хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-он и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1) (С(М)IT/MIT (3:1)). Може да предизвика алергична реакция. Носете предпазни ръкавици. Този продукт съдържа биоциден продукт за предпазване на продукта по време на съхранение. Съдържа: реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-2Н-изотиазол-3-он [ЕС № 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он (3:1) (С(М)IT/MIT (3:1)).

Горепосочената информация да не се счита изчерпателна и пълна. Информацията е базирана на лабораторни изследвания и практически опит и нашите най-добри познания. Качеството на продукта е гарантирано от нашата оперативна система, базирана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, или многото фактори, които оказват влияние върху употребата и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за щети, причинени от използването на продукта против нашите указания или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме настоящата информация едностранно без предизвестие.