



TIKKURILA

OPTIVA COLOUR

ОПИСАНИЕ

Латексна, акрилна боя на водна основа, пълен мат за декоративно боядисване на вътрешни стени и тавани в жилищни, офис и обществени сгради, в училища и здравни заведения (болници, училища, детски градини), цехове и производствени предприятия, а също и в хранително-вкусовата промишленост без пряк контакт с храна. Продукт за тониране.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Боядисване на гипсокартон, цименто-варови мазилки, декоративно боядисване на бетонни основи, както и за обновяване на стари покрития. Продуктът може да се използва върху дървени и метални повърхности, като преди нанасяне, повърхността трябва да бъде грундирана с подходящ грунд (Tikkurila Everal Primer, Tikkurila Everal Corrostop, Tikkurila Rostex Super Akva).

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

ДОБРА СКРИВАЩА СИЛА

ТРАЙНОСТ НА ПОКРИТИЕТО И ЦВЕТА

- Структурата на боята намалява проникването на прах и замърсявания в стените

УСТОЙЧИВА НА МИЕНЕ

ОТЛИЧНИ СВОЙСТВА НА НАНАСЯНЕ

- Формула без капене
- Много добра адхезия към основата.
- Лесно нанасяне
- Оптимално време за съхнене.

МИНИМАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ЛЕТЛИВИ ОРГАНИЧНИ СЪЕДИНЕНИЯ

- Под нормата – съдържа под 5 г/л ЛОС

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.

OPTIVA COLOUR

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
Базови бои	AP BASE, C BASE
Цветови нюанси	Цветови карти: Feel the Color, Feel the Color 2020, Color Now 2022, Color Now 2023. Бяло и цветно от каталози Tikkurila Symphony, Tikkurila Deco Grey, NCS, RAL. Палитра от нюанси на над 13,000 цвята.
Гланц	Пълен мат. В съответствие: PN-EN 13300 степен на блясък [2].
Покривност	До 12 м ² /литър за един слой. Покривността зависи от много фактори като абсорбируемост, текстура на основата, метод на нанасяне и цвят.
Обем на кутията	AP BASE: 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л C BASE: 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л
Разредител	Вода. Ако е необходимо, разредете с вода до 5%.
Метод на нанасяне	Четка, валик, пръскане (дюза: 517, налягане: 180-200 бара).
Време за съхнене	При температура +23°C и относителна влажност на въздуха 50%, боята се нуждае от приблизително 1 час, за да изсъхне. Интервалът между нанасянето на следващите слоеве трябва да бъде най-малко 4 часа.
Плътност (кг/литър)	Base AP – приблизително 1.35, Base C – приблизително 1.28 (в зависимост от цвета).
Устойчивост на мокро търкане	2-ри клас (съгласно: PN-EN 13300:2002P, PN-EN ISO 11998:2007). В случай на замърсяване на повърхността, за почистване може да се използва вода с деликатен почистващ препарат.
Тегло на твърдите частици (%)	53
ЛОС	Кат. А/а. Продуктът съдържа минимално количество летливи органични съединения под 5 г/л (под приложимия стандарт). От 2010 г. допустимото съдържание на ЛОС е по-малко от 30 г/л.

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.

OPTIVA COLOUR

Съхранение

Да се пази от замръзване и пряка слънчева светлина. Съхранявайте и транспортирайте в плътно затворени контейнери при температури между +5°C и +25°C. Затворете контейнера внимателно за следваща употреба. Продуктът трябва да се транспортира и съхранява в контейнери, които го предпазват от въздействие на атмосферни влияния, при температура между +5°C и +25°C. Продуктът трябва да се транспортира и съхранява в контейнери, които го предпазват от въздействие на атмосферни влияния. Температурата на съхранение и транспортиране трябва да бъде между +5°C и +25°C. Затворете плътно опаковката веднага след употреба. Плътно затворената опаковка трябва да се съхранява в помещение с температура не по-ниска от +5°C и не по-висока от +25°C. Предпазвайте от замръзване и пряка слънчева светлина.



OPTIVA COLOUR

УКАЗАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Условия на нанасяне

Всички повърхности, предназначени за покриване, трябва да са сухи, температурата на въздуха не трябва да бъде по-ниска от +5°C и не по-висока от +25°C, относителната влажност на въздуха трябва да бъде под 80%.

Подготовка на повърхността

Небоядисани повърхности:

Нови основи от мазилка и бетон могат да бъдат боядисани 4 седмици след пълното изсъхване. Гипсокартон, картон и замазка може да се боядисват, след като са напълно изсъхнали. Почистете тези повърхности от прах и замърсяване, изгладете неравностите и вдлъбнатините с шпакловка. След това нанесете един слой грунд Tikkurila Optiva Primer. Възможно е повърхността да се грундира с разреждана Tikkurila Optiva Colour – максимално разреждане с вода до 30%.

Предишно боядисани повърхности:

Измийте повърхността преди нанасянето на покритието и отстранете мазнините, замърсяванията и люпеци се фрагменти от старото покритие. Шлайфайте гланцираните повърхности и изгладете неравностите и вдлъбнатините с шпакловка. След това нанесете един слой от грунд Tikkurila Optiva Primer. Възможно е повърхността да се грундира с разреждана Tikkurila Optiva Colour – максимално разреждане с вода до 30%. Като финално покритие нанесете два слоя Tikkurila Optiva Colour.

Повърхности, третирани с лепило или боядисани с варови бои:

Отстранете старателно варовата боя или лепилото. Почистете повърхностите от прах и замърсяване, изгладете неравностите и вдлъбнатините с шпакловка. След това нанесете един слой грунд Tikkurila Optiva Primer. Възможно е повърхността да се грундира с разреждана Tikkurila Optiva Colour – максимално разреждане с вода до 30%.

Забележка: Препоръчва се да проверите дали използваната шпакловка е със здрава и стабилна повърхност, като ако след леко избърсване с ръка замазката пада или оставя прах по ръката, това означава, че повърхността е ронлива и трябва да се грундира с Tikkurila Suprabilit.

Завършващо покритие

Преди нанасяне, разреждете достатъчно количество боя от една производствена партида, за да се избегне възможна разлика в цвета. Преди боядисването, разбъркайте старателно боята. В зависимост от поръзността на основата, нанесете 2 слоя Tikkurila Optiva Colour. За цветове с особено слаба покривна сила (маркирани в тониращата система) може да е необходимо да се нанесат допълнителни слоеве. В случай на нанасяне на цветове, маркирани в тониращата система като слабо покриващи (LH) и интензивни цветове от база С, се препоръчва използването на грундираща боя Tikkurila Optiva Primer, оцветена в цвят, близък до цвета на финалната боя. Лентата за ограничаване на боядисваната повърхност трябва да се отстрани веднага след боядисването, преди боята да изсъхне. Препоръчва се използването на инструменти за боядисване ANZA. Забележка: Качества на пълна устойчивост на мокро почистване, съгласно PN-EN 13300, покритието постига след 28 дни от завършване на боядисването.

Почистване на инструментите

Почистете инструментите с вода веднага след употреба. Отстранете, колкото можете повече боя от бояджийските инструменти преди почистване. Почистете инструментите с вода веднага след приключване на работата. Преди измиване инструментите трябва да се избършат старателно, за да се отстрани възможно най-много боя.

Опазване на околната среда и изхвърляне на отпадъци

Не изхвърляйте течни отпадъци в канализацията. Течните отпадъци трябва да бъдат унищожени в съответствие с местните разпоредби за опасни отпадъци. Унищожете течните отпадъци съгласно местните разпоредби за опасни отпадъци.

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.



OPTIVA COLOUR

Здраве и безопасност

Носете предпазни ръкавици. Информационен лист за безопасност е наличен при поискване. Внимание! При пулверизация може да се образуват опасни за вдишване капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла. Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT), реактивна маса на: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [ЕС № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Може да предизвика алергична реакция. Това изделие съдържа биоциден продукт за запазване на изделието по време на съхранение. Съдържа: 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT), реактивна маса на: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [ЕС № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). След нанасяне на продукта в затворени помещения е необходимо проветряване, докато изчезне миризмата и едва след това помещенията са годни за използване. Пазете продукта далеч от деца.

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.