



## ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ПРОДУКТА 19.08.2022 г.

### TIKKURILA OTEX AKVA АДХЕЗИОНЕН ГРУНД НА ВОДНА ОСНОВА



#### ОПИСАНИЕ


Бързосъхнещ адхезионен грунд на водна основа.

#### ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

За вътрешни повърхности, които изискват специална адхезия. Също така за външни прозоречни рамки, боядисани с полиуретанови или киселинно втвърдяващи се бои.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Подходящ като грунд и междинен слой за нови и преди това боядисвани повърхности. Otex Akva прилепва добре към повърхности, които изискват специална адхезия, като стъкло, керемиди, фибростъкло, меламин, PVC пластмаса, алуминий, поцинкована ламарина и повърхности, покрити с алкидна и киселинно втвърдяваща се боя. Подходящ също и за дърво, плоскости от дървесен фазер, ПДЧ и метални повърхности в сухи вътрешни помещения. Не е подходящ за поддръжка на повърхности, лакирани с нитроцелулозен лак.



Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.



## ОТЕХ АКВА

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

|                            |                                                                                                                                   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Базови бои                 | A BASE                                                                                                                            |
| Цветови нюанси             | <b>Цветови карти:</b><br>Symphony Color System, Feel the Color, Feel the Color 2020, Colour Now 2022, Deco Grey colour card.      |
| Гланц                      | Мат.                                                                                                                              |
| Покритие                   | 6-8 м <sup>2</sup> /литър.                                                                                                        |
| Обем на кутията            | 0.225 л, 0.9 л, 2.7 л, 9 л,                                                                                                       |
| Метод на нанасяне          | Четка, валяк, или спрей. Безвъздушно пръскане – дюза 0.013"–0.015" – разреждане 0–5% от обема.                                    |
| Време за съхнене           | Сухо на допир след припл. 1 час. Повторно нанасяне на Otex Akva след около 2 часа. Нанасяне на финално покритие след около 5 часа |
| Плътност (кг/литър)        | Приблизително 1.3 кг/литър, ISO 2811                                                                                              |
| Обем на твърди частици (%) | 35                                                                                                                                |
| ЛОС                        | Лимит за стойността на ЛОС на ЕС (кат. A/i) 140 г/л (2010). Otex Akva съдържа ЛОС макс. 140 г/л.                                  |
| Съхранение                 | Да се пази от замръзване.                                                                                                         |

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.



## ОТЕХ АКВА

### УКАЗАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

#### Условия за нанасяне

Повърхността за боядисване трябва да е суха, температурата на околната среда да е най-малко +8°C, а относителната влажност на въздуха – под 80%. Ниската температура (приблизително +15°C) и по-високата влажност (50-70% относителна влажност) ще удължат времето, за което боята може да се държи отворена и да се улесни нанасянето.

#### Подготовка на повърхността

Почистете повърхността, като премахнете замърсяванията и праха. Измийте повърхностите, изискващи специална адхезия с почистващ препарат Maalipesu и изплакнете внимателно с вода. Матирайте повърхността чрез шлайфане. Отстранете праха от шлайфането.

#### Преди боядисвани повърхности

Измийте повърхността с почистващ препарат Maalipesu и изплакнете внимателно с вода. Матирайте повърхността чрез шлайфане. Отстранете праха от шлайфането.

#### Нанасяне

Разбъркайте внимателно Otex Akva преди употреба и разреждете с вода, ако е необходимо. Нанесете с четка, валик, тампон или чрез пръскане. При големи повърхности се препоръчва първо да нанесете боята с валик за боядисване на мебели, например, след което да изравните с четка. Препоръчваме използването на синтетични четки с много разклонени влакна.

Повърхността може да бъде завършена след 5 часа с нанасяне на боя Unica Akva или Helmi.

#### Почистване на инструментите

Почистете инструментите с вода. Отстранете излишната боя/лак от инструментите и ги почистете с вода. Почистващият препарат Tikkurila Pensselipesu се препоръчва за отстраняване на леко втвърдена боя.

#### Указания за поддръжка

Около месец след боядисване най-рано, ако е необходимо: почистете повърхността с неутрален (pH 6-8) течен разтвор за миене на съдове и мека четка, гъба или кърпа. Замърсените повърхности може да бъдат почистени, например с почистваща кърпа или гъба, като се използва неутрален (pH 8-10) препарат. Изплакнете внимателно повърхността.

Продуктът достига своята крайна твърдост и издръжливост след един месец при нормални условия, поради което с повърхностите трябва да се бори внимателно няколко седмици. Ако повърхностите се нуждаят от почистване скоро след обработката на повърхността, почистете ги внимателно с мека четка или влажна кърпа.

#### Опазване на околната среда и изхвърляне на отпадъците.

Унищожете течните отпадъци в съответствие с местните разпоредби за опасни отпадъци. Рециклирайте празните, сухи опаковки или ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

#### Здраве и безопасност

Носете защитни ръкавици. Внимание! При пръскането може да се образуват опасни за вдишване капки. Не вдишвайте пръски или мъгла. Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT) и реакционна маса: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [EC № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [EC № 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Може да предизвика алергична реакция. Това изделие съдържа биоциден продукт за запазване на изделието по време на съхранение. Съдържа (C(M)IT/MIT (3:1)).

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие