



TIKKURILA

PANEELI-ÄSSÄ 20

ПОЛУМАТОВ ЛАК ЗА ЛАМПЕРИЯ

ОПИСАНИЕ

Акрилен лак за интериорна употреба на водна основа. Тонира се.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Ламперия по стени и тавани и за дървени повърхности.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

За различни дървени, бетонни, тухлени повърхности, ламперия и повърхности от трупни в сухи интериорни пространства. Не е подходящ за обработка на подове или мебели.



Горепосочената информация да не се счита изчерпателна и пълна. Информацията е базирана на лабораторни изследвания и практически опит и нашите най-добри познания. Качеството на продукта е гарантирано от нашата оперативна система, базирана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, или многото фактори, които оказват влияние върху употребата и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за щети, причинени от използването на продукта против нашите указания или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме настоящата информация едностранно без предизвестие.

PANEELI-ÄSSÄ 20

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Основна боя	ЕР База
Цветови нюанси	Каталози: Интериорни бои и лакове за дърво, Timeless прозрачен.
Гланцовост	Полумат
Покривност	Изравнени повърхности: 8–12 м ² /л.
Обеми на кутията	0,9 л, 2,7 л, 9 л
Начин на нанасяне	Четка и чрез пръскане.
Време на съхнене	Изсъхване без поемане на прах след около 30 минути. Може да се пребоядисва или шури след 2-3 часа. Достатъчно сухо за употреба на следващия ден. Лакираната повърхност ще достигне пълната си твърдост след приблизително 1 месец.
Плътност (кг/л)	Около 1,0 кг/л, ISO 2811.
Химическа устойчивост	Устойчив на избърсване, например с уайтспирт. Не е устойчив към разредители.
Съдържание на сухо вещество (%)	22
ЛОС	(кат A/e) 130 гр/л (2010) Paneeli-Ässä съдържа ЛОС максимум 130 гр/л.
Съхранение	Да се пази от замръзване.

PANEELI-ÄSSÄ 20

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

Условия за нанасяне

Подлежащата на обработка повърхност трябва да е суха, при температурата на околната среда най-малко +10°C и относителната влажност на въздуха 30-80%.

Подготовка на повърхността

Необработвани дървени повърхности:

Почистете дървената повърхност от всякакви замърсявания и прах. Повърхността леко се овлажнява с вода, оставя се да изсъхне. Изшкувете разхлабените дървесни влакна. Отстранете праха от шлайфането.

Лакирани преди това повърхности:

Измийте лакираните преди това повърхности с почистващ препарат Maalipesu и изплакнете внимателно с вода. Ако лакираната повърхност е в много лошо състояние, почистете я напълно със смивка или чрез шкурене. Обработете я като нова дървесна повърхност.

Лакиране

Разбъркайте лака до дъното на опаковката преди и от време на време при употреба. Разрежете с вода, ако е необходимо. Нанесете два слоя по посока на дървесните влакна. Ако използвате оцветени продукти, първо тествайте продукта на отделно парче дърво, за да сте сигурни, че това е точният цвят. Окончателният цвят на обработената повърхност зависи от вида, твърдостта и оригиналният цвят на дървото и от броя на нанесените слоеве. Разрежете оцветения лак 20-30% с вода за първия слой. Обикновено желаният цвят и нивото на гланц могат да бъдат постигнати след нанасянето на два слоя. Винаги обработвайте повърхностите без прекъсвания и за големи повърхности, по няколко панела наведнъж, за да постигнете равномерен цвят.

Почистване на инструментите

Почиствайте инструментите с вода. За леко втвърдена боя по инструментите се препоръчва Tikkurila Pensselipesu. Почиствайте инструментите с вода непосредствено след употреба. За втвърдена боя по инструментите се препоръчва почистващият препарат за инструменти Tikkurila Pensselipesu.

Инструкции за поддръжка

Ако е необходимо, приблизително след 1 месец от лакирането най-рано. Леко почистете повърхността с влажен почистващ инструмент, мека четка, гъба или кърпа за почистване и неутрален (pH 6-8) препарат. Не оставяйте повърхността влажна. Почистете силно замърсените повърхности с алкален разтвор (pH 8-10) и например кърпа за почистване или гъба. Изплакнете внимателно повърхността.

Обработка за поддръжка

Повърхностите, лакирани с Paneeli-ässä, могат да се преобоядисват с подобен лак на водна основа.

Вижте: Подготовка на повърхността

Опазване на околната среда и депониране на отпадъците.

Унищожете течните отпадъци в съответствие с местните разпоредби за опасни отпадъци. Рециклирайте празните, сухи опаковки или ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Здравеопазване и безопасност

Носете защитни ръкавици. Съдържа 1,2-бензизотиазол-3 (2H)-он (BIT) и реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-2H-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Може да предизвика алергична реакция. Този продукт съдържа биоцид за предпазване на продукта по време на съхранение. Съдържа: реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-2H-изотиазолин-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).

Горепосочената информация да не се счита изчерпателна и пълна. Информацията е базирана на лабораторни изследвания и практически опит и нашите най-добри познания. Качеството на продукта е гарантирано от нашата оперативна система, базирана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, или многото фактори, които оказват влияние върху употребата и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за щети, причинени от използването на продукта против нашите указания или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме настоящата информация едностранно без предизвестие.