



TIKKURILA

PARKETTI-ÄSSÄ 20



ОПИСАНИЕ

Полиуретан-акрилатен лак на водна основа за интериорна употреба.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

За паркет и дюшеме и други вътрешни дървени повърхности, подложени на леки механични и химически натоварвания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

За грундиране, финишно и поддържащо лакиране на шлайфани интериорни дървени повърхности. Подходящ също така за поддръжка на лакирани дървени подове. Проверете първо продукта на малка площ, за да се уверите, че е подходящ за повърхността.



PARKETTI-ÄSSÄ 20

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цветове	Не се тонира.
Гланцовост	Полумат
Покривност	С четка 7–10 м ² /л. Нанасяне с валяк 8–10 м ² /л. Нанасяне с мистрия от кече 10–12 м ² /л. Стоманена мистрия 20–25 м ² /л.
Обеми на кутията	1 л, 5 л, 10 л.
Начин на нанасяне	Нанася се с мистрия, четка или късовлакнест валяк.
Време на съхнене	Интервалите на съхнене между слоевете са посочени в инструкциите за употреба. Сухо за използване приблизително 12 часа след нанасяне на последния слой. Избягвайте силен стрес по време на първата седмица. Не поставяйте тежки предмети или неща, които забавят съхненето, като килими, през първата седмица.
Плътност (кг/л)	1,0 кг/л, ISO 2811.
Химическа устойчивост	Устойчив на избърсване, например с уайтспирт. Не е устойчив към разредители.
Устойчивост на миене	Голяма за всички обичайни миещи препарати, SFS 3755.
Съдържание на сухо вещество (%)	30
Съхранение	Да се пази от замръзване.

PARKETTI-ÄSSÄ 20

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

Условия за нанасяне

Дървената повърхност трябва да е суха и да не съдържа замърсявания, восък или мазнини. Температурата на въздуха и повърхността трябва да бъде поне +15°C, а относителната влажност на въздуха 30-80%.

Компоненти за смесване

Може да се разрежда с вода, ако е необходимо.

Подготовка на повърхността

Изшкувете подовите по посока на дървесната структура или светлината (шкурка № 100 или 120).

Почистете внимателно праха от шкурено с прахосмукачка.

Грундиране

Грундиране на изшкурени подове от гола дървесина:

Разклатете лака Parketti-ässä добре преди да започнете и понякога по време на работа. Излейте лака върху пода и разстилайте с мистрия от неръждаема стомана плътно по посока на дървесните зърна и текстура. Оставете да съхне приблизително 1 час и ако е необходимо, матирайте (шкурка 150). Отстранете внимателно праха от шлайфане с прахосмукачка. Нанесете 1-2 слоя със стоманена мистрия Floor Lacquer. Оставете повърхността да съхне 30-60 минути между всеки слой.

Индустриално обработени или преди това лакирани/боядисани паркет и дървени подове:

Разклатете лака Parketti-ässä добре преди да започнете и понякога по време на работа. Почистете леко износения дървен под от замърсявания, восък и мазнини. Изшкувете повърхностите в лошо състояние до голо дърво и нанесете лак, както е указано по-горе. Изшкувете до матово повърхността с машина (шкурка 120 или 150). Отстранете праха от шкурено внимателно с прахосмукачка и избършете повърхността с влажна, без власинки, чиста кърпа. Преди да лакирате, проверете дали Parketti-ässä е подходящ за лакирани вече подове, като лакирате малка тестова зона. Нанесете Parketti-ässä на 2-3 слоя с шпатула от флотекс или мохер или 1-2 пъти с валяк.

Неравни дървени подове:

Разклатете лака Parketti-ässä добре преди да започнете и понякога по време на работа. Неравните дървени подове се лакират с четка. Първо нанесете тънък слой и оставете да съхне поне 1 час. Нанасяйте върху няколко дъски едновременно по посока на дървесните зърна.

Разнасяйте лака равномерно, избягвайте кръгови движения с търкане. Изшкувете повърхността и внимателно отстранете праха от шлайфането. Нанесете втори слой и оставете да съхне приблизително 3 часа преди да нанесете третия слой. Третият слой трябва да е дебело нанесен.

Лакиране

Грундиращ лак за шлайфани подове:

Разклатете лака Parketti-ässä добре преди да започнете и понякога по време на работа. Излейте лака върху пода и разстилайте с мистрия от неръждаема стомана плътно по посока на дървесните зърна и текстура. Оставете да съхне приблизително 1 час и ако е необходимо, матирайте (шкурка 150). Отстранете внимателно праха от шлайфането с прахосмукачка. Нанесете още 1-2 слоя със стоманена мистрия като оставяте повърхността да съхне 30-60 минути между слоевете.

Финиш за оцветени или лакирани подове:

Разклатете лака Parketti-ässä добре преди да започнете и понякога по време на работа. Нанесете 2-3 слоя Parketti-ässä с помощта на шпатула от флотекс или мохер или 1-2 слоя с валяк.

PARKETTI-ÄSSÄ 20

Поддръжка: Фабрично лакиран или преди това лакиран/боядисан паркет и дървени подове.

Разклатете лака Parketti-ässä внимателно преди употреба и понякога по време на работа. Почистете фабрично лакираните или преди това лакираните/боядисаните, леко износени дървени подове от замърсявания, восък и мазнини. Изшкурете силно износените подове до голо и лакирайте, както е указано по-горе. Изшкурете повърхността до матово с машина (шкурка № 1-2 или 120). Почистете внимателно праха от пода с прахосмукачка и избършете повърхността с влажна, без власинки, чиста кърпа. Преди да лакирате целия под, нанесете малко количество, за да проверите дали Parketti-ässä е подходящ за вашия стар под. Нанесете 2-3 слоя Parketti-ässä с шпатула от мохер или флотекс или 1-2 слоя с валяк.

Подове от неравни дъски:

Разклатете лака Parketti-ässä внимателно преди употреба и понякога по време на работа. Използвайте четка, за да нанесете Parketti-ässä върху неравни дъски. Нанесете тънък първи слой и оставете да съхне един час. Нанасяйте върху няколко дъски едновременно по посока на дървесните зърна. Нанасяйте лака бавно и внимателно, като избягвате кръгови движения с търкане. Изшкурете повърхността и внимателно почистете праха от пода. Нанесете втори слой и оставете да съхне приблизително 3 часа преди да нанесете третия слой. Третият слой лак трябва да се нанесе дебело.

Почистване на инструментите

Почистете инструментите с вода. Препоръчва се почистващото средство за инструменти Tikkurila Pensselipesu за отстраняване на леко втвърдена боя.

Инструкции за поддръжка

Лакираната повърхност достига окончателната си устойчивост на износване и химическата си устойчивост приблизително една седмица от обработката на повърхността. Избягвайте почистването на пода през това време. Почиствайте повърхността с четка, бърсалка или кърпа за прах. Замърсените повърхности могат да се почистват с почистващ инструмент и неутрален разтвор за миеене с рН 6-8.

Опазване на околната среда и депониране на отпадъци

Унищожете течните отпадъци в съответствие с местните разпоредби за опасни отпадъци. Рециклирайте празните, сухи опаковки или ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Здравеопазване и безопасност

Носете защитни ръкавици. Съдържа 1,2-бензизотиазол-3 (2H)-он (BIT) и реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-2H-изотиазолин-3-он [ЕС по. 247-500-7] и 2- метил-2H-изотиазол-3-он [ЕС по. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Може да предизвика алергична реакция. Този продукт съдържа биоцид за предпазване на продукта по време на съхранение. Съдържа: реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-2H-изотиазолин-3-он [ЕС по. 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [ЕС по. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).