



TIKKURILA

SUPI SAUNASUOJA

ЛАК ЗА ОБЛИЦОВКИ В САУНИ/ С ТОНИРАНЕ

ОПИСАНИЕ

Тониращ се акрилен защитен лак.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Особено подходящ за стени и тавани в парни помещения, перални и съблекални.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

За повърхностна обработка на влажни интериорни пространства. Образува покритие, отблъскващо замърсявания и вода. Съдържа агент против плесени, който защитава обработената повърхност. Подходящ за обработка на дървени повърхности, плоскости от дървесни влакна и бетонни повърхности. Не е подходящ за обработка на пейки за сауни.



SUPI SAUNASUOJA

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Основна боя	ЕР База
Цветови нюанси	Каталози: Интериорни бои и лакове за дървесина. Timeless прозрачни Може да се тонира в полупрозрачните цветове на Tikkurila.
Гланцовост	Полумат
Покривност	8–12 м²/л
Обеми на кутията	0,9 л, 2,7 л, 9 л
Начин на нанасяне	С четка или чрез пръскане.
Време на съхнене	Свободно от прах приблизително след 30 минути. Препокриване след 2-3 часа. Готово за използване след около 48 часа.
Плътност	1,0 кг/л, ISO 2811.
Обем на сухо в-во (%)	16
ЛОС	(кат. A/f) 130 гр/л (2010) Supi Saunasuoja съдържа ЛОС максимум 130 гр/л.
Съхранение	Да се пази от замръзване.



SUPI SAUNASUOJA

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

Условия за нанасяне

Подлежащата на обработка повърхност трябва да бъде суха, температурата на околната среда най-малко +5°C и относителната влажност на въздуха под 80%.

Подготовка на повърхността

Нови, чисти дървени повърхности:

Почистете дървената повърхност от всякакви замърсявания и прах. Повърхността леко се напръсква с вода, оставя се да изсъхне и се почиства от разхлабени дървесни влакна чрез шкурене. Отстранете праха за шлайфане.

Стари и замърсени повърхности или преди това обработвани повърхности, например със Supi Saunasuoja:

Измийте с почистващ препарат Supi Saunapesu съгласно инструкциите, изплакнете обилно и оставете да изсъхне. Ако е необходимо, изшкурете и отстранете праха от шкуренето.

Нанасяне

Разбъркайте Supi Saunasuoja добре преди и от време на време при работа.

Нанесете един слой безцветен или оцветен Supi Saunasuoja върху стените в парни помещения. Разрежете с вода, ако е необходимо.

Можете също така да нанесете два слоя оцветен Supi Saunasuoja, разреден с 50% вода, върху стените на парното помещение. По този начин следите от четката ще са по-малко забележими.

Нанесете два слоя Supi Saunasuoja върху дървените повърхности в пералните и съблекалните. Разрежете оцветения Supi Saunasuoja приблизително 20% с вода за първия слой. Само ако е необходимо, разрежете безцветния Supi Saunasuoja.

Първо проверете оцветеният Supi Saunasuoja в незабележима зона, за да сте сигурни, че е точният цвят. Когато продуктът е разреден, цветът става малко по-светъл и по-прозрачен, отколкото в каталога. Окончателният цвят зависи от свойствата и предишното третиране на дървото.

За постигане на равномерно оцветяване, обработвайте малки повърхности изцяло, без прекъсвания; големи повърхности обшивки, обработвайте 1-2 части едновременно.

Предварително загрявайте сауната и я проветрявайте добре преди употреба.

Забележка:

Предварително загрявайте сауната, преди да я използвате и я проветрете добре.

Почистване на инструментите

Почиствайте инструментите с вода и сапун. Препоръчва се почистване на инструментите с Tikkurila Pensselipesi за отстраняване на втвърдения лак.



SUPI SAUNASUOJA

Инструкции за поддръжка

Ако е необходимо, не по-рано приблизително от 1 месец след обработката на повърхността .

Почиствайте повърхността с Supi Saunapesu (смесвайте 1-2 дл Saunapesu с 5 л вода).

Опазване на околната среда и депониране на отпадъците.

Унищожете течните отпадъци в съответствие с местните разпоредби за опасни отпадъци.

Рециклирайте празните, сухи опаковки или ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Здравеопазване и безопасност

Опасно за водните организми с дълготраен ефект. Избягвайте изпускане в околната среда. Носете защитни ръкавици. Съдържа 1,2-бензизотиазол-3 (2Н) -он (BIT) и реакционна маса на: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [ЕС no. 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он [ЕС no. 220-239-6] (3:1) (С (М) IT / MIT (3:1)). Може да предизвика алергична реакция. Този агент за обработка на повърхности съдържа биоциден продукт за запазване на сухия филм. Съдържа OIT и 3-йодо-2-пропинил бутилкабамат (IPBC). Този продукт съдържа биоциден продукт за запазване на продукта по време на съхранение. Съдържа С (М) IT / MIT (3:1).