



TIKKURILA

SUPI SAUNAVAHA

ЗАЩИТЕН ВОСЪК ЗА ДЪРВО ЗА САУНА

ОПИСАНИЕ

Защитно средство за интериорни дървени повърхности, съдържащо естествен восък.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

За пейки, облицовани стени и тавани, врати и дограма в сауни.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Предназначен за повърхностна обработка на дървени повърхности в сауни. Восъкът се абсорбира в дървесината, образувайки естествена бариера за проникване на замърсяване и вода.



Горепосочената информация да не се счита изчерпателна и пълна. Информацията е базирана на лабораторни изследвания и практически опит и нашите най-добри познания. Качеството на продукта е гарантирано от нашата оперативна система, базирана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, или многото фактори, които оказват влияние върху употребата и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за щети, причинени от използването на продукта против нашите указания или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме настоящата информация едностранно без предизвестие.

SUPI SAUNAVAHA

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Основна боя	ЕР База
Цветови нюанси	Цветови каталози: Интериорни оцветители и лакове за дърво, Timeless прозрачен Може да се тонира в полупрозрачните цветове на Tikkurila. Стандартни цветове черно, бяло и сиво.
Покривност	10-13 м ² /л, в зависимост от вида на дървесината.
Обеми на кутията	ЕР База: 0.225 л., 0.9 л., 2.7 л. ЗАВОДСКИ ГОТОВИ РАЗЦВЕТКИ: 0.333 л., 1 л., 3 л.
Начин на нанасяне	Нанасяне с четка за пяна, гъба или четка с изкуствен косъм.
Време на съхнене	До степен да не задържа на прах – приблизително 30 минути до 1 час. Готов за употреба след 24 часа.
Плътност	1,0 кг/л, ISO 2811.
Обем на сухо в-во (%)	24
ЛОС	(Категория A/f) 130 гр./л. (2010) Supi Saunavaaha съдържа макс. 130 гр./л. ЛОС.
Съхранение	Да се пази от замръзване.



SUPI SAUNAVAHNA

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

Условия за нанасяне

Повърхността, която ще се третира, трябва да е суха при температура на околната среда минимум +5°C и относителна влажност на въздуха под 80%.

Подготовка на повърхността

Нови чисти дървени повърхности:

Почистете дървената повърхност от всякакви замърсявания и прах. Навлажнете леко повърхността с воден спрей, оставете да изсъхне и шлайфайте набъбналите дървесни влакна. Отстранете праха от шлайфането.

Стари и сухи повърхности или повърхности по-рано обработени например със Supi Saunasuoja:

Измийте с препарат за почистване Supi Saunapesu съгласно инструкциите, изплакнете обилно и оставете да изсъхне. Шлайфайте и избършете праха от шлайфането. Ако под восъка останат следи от предишно третиране на повърхността, на тези места тя ще стане по-лъскава, отколкото не третираната или изчистена дървесина.

Продуктът не е подходящ за обработени с масла (например Supi Laudesuoja) дървени повърхности, освен ако маслото се е

изпарило почти напълно. Защитавайте добре керамичните подове преди обработката, тъй като Supi Sauna Wax се абсорбира лесно от фугите между керамичните плочки.

Нанасяне

Разбърквайте продукта Supi Sauna Wax старателно преди употреба и периодически по време на нанасянето. Нанесете един слой восък по дължината на влакната, в количество не по-голямо от това, което дървото може да абсорбира при еднократно

нанасяне. Тъй като восъкът е много течен, най-подходящият начин за нанасяне е с четка за пяна или гъба. Ако се нанесе твърде много восък повърхността ще се усеща хлъзгава,.

Можете да пробвате оцветения Supi Sauna Wax на скрито място, за да се уверите, че цветът е правилен. Крайният цвят на повърхността зависи от вида на дървесината. За да постигнете равномерен цвят, обработвайте малките повърхности с едно непрекъснато нанасяне, а големите повърхности на ламперията до 1-2 панела наведнъж.

След третиране, предварително загрейте и проветрете сауната преди употреба.

Термично модифицираните дървени повърхности трябва да бъдат обработени със Supi Sauna Wax, оцветен в цвят TVT 318R.

Почистване на инструменти

Почистете инструментите с вода. Tikkurila Pensselipesu Tool Cleaner се препоръчва за отстраняване на леко втвърден препарат.



SUPI SAUNAVAHA

Инструкции за поддръжка

Ако е необходимо, не по-рано от приблизително 1 месец след обработката на повърхността:

Почистете повърхността със Supi Saunapesu (смесете 0,1-0,2 литра Saunapesu с 5 литра вода).

Опазване на околната среда и безопасно изхвърляне на отпадъци

Унищожете течните отпадъци в съответствие с местните разпоредби за опасни отпадъци. Рециклирайте празните и сухи кутии или ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Здравеопазване и безопасност

Съдържа 1,2-бензизотиазол-3 (2H)-он (BIT) и реакционна маса на 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [EO № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [EO № 220-239-6] (3:1) (C (M) IT / MIT (3:1)). Може да предизвика алергична реакция. Този продукт съдържа биоциден продукт за запазване на продукта по време на съхранение. Съдържа C(M)IT/MIT(3:1). Носете предпазни ръкавици.

Горепосочената информация да не се счита изчерпателна и пълна. Информацията е базирана на лабораторни изследвания и практически опит и нашите най-добри познания. Качеството на продукта е гарантирано от нашата оперативна система, базирана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, или многото фактори, които оказват влияние върху употребата и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за щети, причинени от използването на продукта против нашите указания или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме настоящата информация едностранно без предизвестие.