



TIKKURILA

TAIKA GLAZE

ПРОЗРАЧНА СРЕБРИСТА ГЛАЗУРА

ПРОЗРАЧНА ЗЛАТИСТА ГЛАЗУРА

ОПИСАНИЕ


Прозрачна, оцветяема специална глазура на водна основа с метално-перлен ефект.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

За употреба върху вътрешни стени, където се желае ефективна повърхност.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Нанесете върху Tikkurila акрилатна стенна боя, като например интериорна боя Harmony. Тъй като перлената глазура Taika е прозрачна, цветът на грунда (например Harmony) ще има критичен ефект върху крайния вид. Вижте препоръки за избор на цветове от цветната карта на Taika. Доброто осветление подчертава ефектната повърхност.



TAIKA GLAZE

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Цветови нюанси

Цветови карти:

Taika – перлени ефекти

Гланц

Полугланц

Покривност

8 -12 м²/л в зависимост от метода на нанасяне.

Обем на кутията

0.9 л, 2.7 л

Златиста база: 0.9 л

Сребриста база: 0.9 л, 2.7 л

Метод на нанасяне

Нанася се с късокосмест валик. Използвайте, например, валик с повърхностни ефекти или четка, за да създадете различни шарки на повърхността.

Време на съхнене

Втори слой може да се нанася след приблизително 24 часа. Изсъхва напълно за около 2 дни. При влажни и хладни условия и нанесен дебел слой съхненето се забавя.

Плътност (кг/литър)

1.1 кг/на литър, в зависимост от нюанса, ISO 2811

Устойчивост на миене

Издържа на леко триене с влажна кърпа.

Устойчивост на топлина

+85°C, ISO 4211-3

Обем на твърди вещества (%) 13

ЛОС

ЛОС (кат. A/I) макс. 200 г/л (2010). Taika Glaze съдържа ЛОС макс. 200 г/л.

Съхранение

Да се пази от замръзване.



TAIKA GLAZE

УКАЗАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Условия на нанасяне

Повърхността, която ще се боядисва трябва да бъде суха. По време на боядисването и съхненето на глазурата температурата на въздуха и повърхността трябва да бъде най-малко +10°C, а относителната влажност на въздуха – под 70%.

Подготовка на повърхността

Небоядисани повърхности:

Отстранете замърсяванията и праха от небоядисаните повърхности. Ако е необходимо, загладете повърхностите с подходящ кит Presto и шлайфайте повърхността, след като изсъхне. Отстранете праха от шлайфането. Предишно боядисани повърхности: Измийте предишно боядисаните повърхности с разреден почистващ препарат Maalipesu и внимателно изплакнете с вода. Оставете да изсъхне. Отстранете всякаква олющена боя. Шлайфайте добре гланцовите и боядисаните повърхности до матово. Отстранете праха от шлайфането. Запълнете всички пукнатини и отвори с подходящ кит Presto и шлайфайте, след като изсъхне. Грундиране: Нанесете два слоя акрилатна боя Tikkurila, например интериорна боя Harmony. За нанасяне използвайте валик с къс косъм, предназначен за гладки повърхности, като се стремите към възможно най-фин модел валик.

Грундираната повърхност трябва да бъде възможно най-равномерна и гладка, тъй като перлената глазура Taika не покрива дефектите и неравностите на повърхността (например китвани зони), а ги прави по-видими. Тъй като перлената глазура на Taika е полупрозрачна, цветът на грунда ще има критичен ефект върху крайния вид. Вижте препоръки за избор на цветове от цветната карта на Taika. Например, сива боя заедно с перлената глазура Taika създава истински сребърен ефект. Интериорната боя със златисто-жълт цвят се препоръчва за използване със златна перлена глазура Taika. От друга страна, може да бъдат създадени изключително разнообразни повърхности, като се избере подчертано различен цвят боя за основата.

Грундиране

Грундирайте с акрилатна боя за стени Tikkurila, например Harmony/Feeling Interior Paint.

Боядисване

Боядисване на голяма, непрекъсната стенна повърхност:

Разбъркайте старателно Taika Glaze преди нанасяне. Използвайте валик с къс косъм, предназначен за гладки повърхности и нанесете щедро на ленти от около един метър наведнъж. След това използвайте валика, за да разнесете боята с дълги вертикални ходове за постигане на възможно най-гладко покритие. Стрежете се към възможно най-фин модел на валика и се опитайте да нанесете глазурата равномерно по цялата повърхност. Използвайте лента за покриване на границите и отстранете лентата веднага след боядисването. Нанесете два слоя за по-впечатляващ, богат ефект. Обърнете внимание, че докато ефектното боядисване с перлена глазура Taika Glaze е лесно дори за начинаещи, за боядисване на гладки, големи и равни повърхности, е необходимо умение и опит.

Ефектно боядисване:

Боядисайте малка площ (приблизително 1 м x 1 м), когато желаете да постигнете ефект. Първо използвайте валик с къс косъм, предназначен за гладки повърхности, и нанесете глазурата щедро. Веднага след това използвайте различни валици с шаблони за дизайн, четка или гъба, за да направите желаните шарки. Първо пробвайте ефектно боядисване върху дебело парче картон или друга основа, за да добиете практика.

Почистване на инструментите

Почистете инструментите с вода и сапун. Отстранете излишната боя/лак от инструментите и почистете с вода. Препоръчва се използването на препарат за почистване на инструменти Tikkurila Pensselipesu за отстраняване на втвърдената боя.



TAIKA GLAZE

Указание за поддръжка

Перлената глазура Taika Glaze достига крайната си здравина след около един 1 месец от обработката на повърхността. Избягвайте почистване на повърхностите през това време.

Почистете повърхността с неутрален (pH 6-8) препарат за миене на съдове, използвайки мека кърпа за почистване. Изплакнете и подсушете повърхността веднага след това.

Поддържаща обработка

Следвайте инструкциите за "по-рано боядисана повърхност". Ако желаете, може да пребоядисате ефектната повърхност с боя за стени на водна основа.

Опазване на околната среда и изхвърляне на отпадъците

Унищожете течните отпадъци съгласно местните разпоредби за опасни отпадъци. Рециклирайте празните, сухи кутии или ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Здраве и безопасност

Съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 и последващите изменения, продуктът не е класифициран като опасен. Носете предпазни ръкавици. Внимание! При пулверизация може да се образуват опасни за вдишване капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла. Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT) и реакционна маса от: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [ЕС № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)). Може да предизвика алергична реакция. Това изделие съдържа биоциден продукт за запазване на изделието по време на съхранение. Съдържа: C(M)IT/MIT (3:1).

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.