



TIKKURILA

TAIKA PAINT

ЗЛАТИСТА БОЯ / СРЕБРИСТА БОЯ

ОПИСАНИЕ


Оцветяема акрилна боя на водна основа с метално-перлен ефект.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Мебели, акцентни стени, орнаменти и т.н.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

За интериорно боядисване върху дървени повърхности, дървен фазер, ПДЧ и метални повърхности и за гипсокартон, бетон и други подобни повърхности. За първоначално боядисване и поддръжка, и за пребоядисване на повърхности, предварително обработени с алкидна или киселинно втвърдяваща се боя или лак. Доброто осветление подчертава ефектната повърхност.





TAIKA PAINT

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
Базови бои	NM BASE, KM BASE
Цветови нюанси	Цветови карти: Taika – перлените цветове. Злато и сребро
Гланц	Полугланц
Покривност	6–8 м ² /литър.
Обем на кутията	NM BASE: 0.1 л, 0.225 л, 0.9 л, 2.7 л KM BASE: 0.1 л, 0.225 л, 0.9 л, 2.7 л
Метод на нанасяне	Четка (синтетична), валик, боядисване с ефект (различни шаблони, четка и др.), спрей (например конвенционален пистолет за боядисване с размер на дюзата 1,8 мм, разреждане около 40%). Забележка! Винаги извършвайте пробно пръскане преди нанасянето.
Време за съхнене	Суша на допир след един час. Повторно нанасяне след 6–8 часа.
Плътност (кг/литър)	1.1 кг/литър (без тониране), ISO 2811.
Химическа устойчивост	Устойчива на почистващи химикали и леки разтворители, като бял спирт. Всички цветни петна от кафе, чай и др. трябва незабавно да се изтрият.
Устойчивост на миене	Издържа над 5000 цикъла на търкане, SFS 3755.
Устойчивост на топлина	+85°C, ISO 4211-3
Обем на твърди частици (%)	35
ЛОС	ЛОС (кат. A/I) макс. 200 г/л (2010). Taika Paint съдържа ЛОС макс. 200 г/л/
Съхранение	Да се пази от замръзване.

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.



TAIKA PAINT

УКАЗАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Условия на нанасяне

Повърхността, която ще се боядисва, трябва да е суха, температурата на въздуха да е най-малко +10°C и относителната влажност на въздуха – под 80%. Сравнително ниската температура (приблизително +15°C) и високата влажност (50–70%) удължават времето за съхранение на боята с отворена опаковка, което улеснява нанасянето.

Подготовка на повърхността

Небоядисани повърхности:

Внимателно отстранете всякакви замърсявания и прах от нови повърхности, за да осигурите възможно най-добрата адхезия.

Дървени повърхности:

Грундирайте с грунд Helmi. Нови, голи дървени повърхности в добро състояние може да бъдат обработени също директно с Taika Paint.

Метални повърхности:

Грундирайте металните повърхности с антикорозионен грунд Rostex Super Akva.

Стенни повърхности:

Ако е необходимо, загладете повърхността с кит Presto и шлайфайте повърхността, след като изсъхне. Отстранете праха от шлайфането. Грундирайте, например с грунд Varma. Нанесете 1-2 слоя акрилна боя Tikkurila, например интериорна боя Harmony.

Предишно боядисани повърхности:

Измийте предходно боядисаните повърхности с почистващ препарат Maalipesu и внимателно изплакнете с вода. Оставете да изсъхне.

Дървени повърхности:

Отстранете всякаква разпадаща се боя или лак с шпакла. Шлайфайте твърдите, боядисани или лакирани гланцови повърхности до мат. Отстранете праха от шлайфането. Запълнете отворите и пукнатините с кит Presto Pikasilote и шлайфайте повърхността, след като изсъхне. Грундирайте подобно на небоядисаните повърхности. Забележка! Върху повърхности, третирани с нитроцелулозен лак, използвайте грунд Otex.

Стенни повърхности:

Шлайфайте твърдите и гланцови повърхности до мат. Отстранете праха от шлайфането. Запълнете всички пукнатини и отвори с кит Presto Pikasilote и шлайфайте, след като изсъхне. Отстранете праха от шлайфането. Грундирайте подобно на небоядисаните повърхности.

Боядисване

Разбъркайте старателно боята до дъното на кутията преди употреба.

Мебели и др.:

Нанесете два слоя Taika Paint с четка, валик или спрей. На големи повърхности се препоръчва първо да нанесете боята с валик и след това да изравните покритието с четка. Използвайте висококачествена синтетична четка. Движенията на четката красиво подчертават перления ефект.

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.



TAIKA PAINT

Стенни повърхности / имитация на избледнял цвят:

Върху стени, Taika Paint работи най-добре върху ограничени повърхности за акцент, където на части от повърхността прозира боята, използвана като основа. Нанесете Taika Paint с валяк на малки зони (приблизително 1 м x 1 м) една по една и, ако желаете, незабавно създайте ефекти, използвайки например различни релефни валяци, четки или гъби. Упражнете боядисването с ефект първо върху дебело парче картон или някаква друга основа. Използвайте лента за покриване на границите и отстранете лентата веднага след боядисването. Ако използвате четка за границите, работете на малки ивици и довършвайте веднага с валяк. По този начин границите са по-малко видими. Нанасяйте два слоя от Taika Paint, но при боядисване с ефект само един слой.

Боядисването на големи, гладки и равномерни повърхности с Taika Paint изисква умение и опит, но нанасянето на пресичащи се линии с четка или валяк, например, е лесно дори за начинаещи и за големи повърхности.

Taika Paint е отлична и за боядисване с шаблони.

Почистване на инструментите

Почистете инструментите с вода и сапун. Отстранете излишната боя / лак от инструментите и почистете с вода. Препоръчва се използването на препарат за почистване на инструменти Tikkurila Pensselipesu за отстраняване на втвърдената боя.

Указания за поддръжка

Ако е необходимо, най-рано след приблизително около 1 месец след боядисване:

Почистете повърхностите с неутрален препарат за съдове (pH 6-8) и мека четка, гъба или кърпа. Силно замърсените повърхности може да се почистят с леко алкален почистващ разтвор (pH 8-10) и кърпа за почистване, парцал или гъба. Изплакнете повърхността внимателно. Продуктът постига крайната си твърдост и издръжливост след един месец при нормални условия, поради което повърхностите трябва да се обработват внимателно за няколко седмици. Ако повърхностите трябва да бъдат почистени скоро след завършване, почистете ги леко с мека четка, влажна кърпа за почистване или парцал.

Поддържащо боядисване

Следвайте указанията за по-рано боядисани повърхности. Ако желаете, можете да пребоядисате акцентна повърхност с боя за мебели Helmi (мебели и др.) или боя на водна основа (стенни повърхности).

Опазване на околната среда и изхвърляне на отпадъците

Унищожете течните отпадъци съгласно местните разпоредби за опасни отпадъци. Рециклирайте празните сухи кутии, или ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Здраве и безопасност

Съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 и последващите изменения, продуктът не е класифициран като опасен. Носете предпазни ръкавици. Внимание! При пулверизация може да се образуват опасни за вдишване капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла. Съдържа 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он (BIT) и реакционна маса: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [ЕС № 247-500-7] и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1) (С(М)IT/MIT (3:1)). Може да предизвика алергична реакция. Това изделие съдържа биоциден продукт за запазване на изделието по време на съхранение. Съдържа: С(М)IT/MIT (3:1).

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.