



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ПРОДУКТА 13.10.2022 г.



TIKKURILA UNICA AKVA MAALI ИНТЕРИОРНА И ЕКСТЕРНИОРНА БОЯ ЗА ВРАТИ И ПРОЗОРЦИ

ОПИСАНИЕ

Акрилна боя.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Прозорци, врати, рамки и градинска мебел. Подходящ също за дървени панелни повърхности на остъклени балкони.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

За вътрешно и външно боядисване на нови и преди това боядисвани или лакирани дървени повърхности и грундирани метални повърхности. Идеален за поддръжка на индустриално боядисани и лакирани повърхности и такива, обработени с полупрозрачно покритие. Не се препоръчва за алуминиеви повърхности с прахово покритие.



Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ПРОДУКТА 13.10.2022 г.

UNICA AKVA MAALI

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Базови бои	A BASE, C BASE
Цветови нюанси	Каталози Symphony Color System, Wooden facades, Wooden facades 2018. Façade 760 color collection Може да се тонира в екстериорните цветове на Tikkurila.
Покривност	7–9 м ² /л.
Опаковки	A BASE: 0,225 л, 0,9 л, 2,7 л, 9 л. C BASE: 0,225л, 0,9 л, 2,7 л.
Начин на нанасяне	С четка от синтетични влакна или късовлакнест ваялк, заглаждане с четка. Пръскане: - конвенционално с дюза 1.4-1.8 мм, разреждане 0-10 об.%; безвъздушно: дюза 0,009 "-0,013", разреждане 0-5% по обем.
Време на съхнене	Свободно от прах 0.5 часа. Препокриване на следващия ден. Готов за употреба след 2-3 дни. Прозорците могат да бъдат затворени след 1-3 дни, в зависимост от метеорологичните условия и дебелината на филма. Повърхността е напълно втвърдена и е постигнала своята устойчивост след приблизително две седмици. При по-ниски температури и при по-голяма влажност времето за съхнене е по-дълго.
Плътност (кг/л)	Около 1,2 кг/л в зависимост от, ISO 2811
Устойчивост на светлина	Не пожълтява.
Обем на сухи частици (%)	40
Съхранение	Да се пази от замръзване. Лошо затворените или полупразни опаковки не издържат дълго съхранение.

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ПРОДУКТА 13.10.2022 г.

UNICA AKVA MAALI

УКАЗНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Условия за нанасяне

Повърхността за боядисване трябва да е суха, температурата на въздуха да е най-малко +5°C, а относителната влажност да е под 80% по време на боядисване и съхнене.

Подготовка на повърхността

Отстранете механично засегнатата от атмосферни влияния или посивяла повърхност на дървото.

Небоядисвани повърхности:

Почистете необработената дървена повърхност от всякакви замърсявания, мухъл или люспест материал. Измийте предварително боядисаните повърхности с почистващ препарат Maalipesu или Homeenpoisto (премахване на мухъл), ако е необходимо. Отстранете свободната смола от чепове.

Грундирайте голата екстериорна дървесина с грундиращо масло Tikurilla. За да се избегне възможното просмукване от голото дърво, се препоръчва грундиране на екстериорни повърхности с Öljyrohja, а за интериорни повърхности – с Otex. Измийте металните повърхности с почистващия агент Maalipesu или Panssaripesu. Премахнете всяка възможна ръжда. Грундирайте екстериорните метални повърхности с Rostex Super Akva, а интериорните метални повърхности – с Rostex Super Akva или Otex.

ЗАБЕЛЕЖКА! Ако Otex се използва като грунд, окончателната адхезия към грунда се постига 2 седмици след нанасянето. По това време избягвайте поставянето на отсичаща лента или други подобни елементи върху боядисаната повърхност.

Боядисвани повърхности:

Отстранете всякакъв вид боя и шпакловка от предварително боядисаната повърхност. Измийте дървените повърхности с Maalipesu (или Homeenpoisto), ако е необходимо и металните повърхности с Maalipesu или Panssaripesu. Шлайфайте гланцовите повърхности до матово и закръглете всякакви остри ръбове. Отстранете праха от шлайфането. Интериорни дървени части: Запълнете дупките и пукнатините с кит Presto Kalustekitti или Pikasilote и шлайфайте китваните зони.

Обработете голите екстериорни дървени повърхности с грундиращо масло Tikurilla. Грундирайте износените екстериорни дървени повърхности с Öljyrohja или Ultra Primer. Препоръчва се грундиране на голите дървени повърхности, за да се забави възможното просмукване.

Грундирайте голите метални повърхности с Rostex Super Akva, както и предварително фабрично грундираните метални повърхности – с Rostex Super Akva. Нанесете шпакловка Presto Window за глазиране след грундирането.

ЗАБЕЛЕЖКА! Грундирайте предварително промишлено боядисаните метални повърхности с Rostex Super Akva. Нанесете шпакловка Presto Window за черчетата след грундирането. Забележка! Unica Akva не може да се нанася върху силиконови замазки или върху повърхности, замърсени със силикон.

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ПРОДУКТА 13.10.2022 г.

UNICA AKVA MAALI

Боядисване

Когато боядисвате с яркочервена, жълта или оранжева Unica Akva, първо грундирайте повърхността с грунд със светъл цвят или с цвят подобен на финиша. Подходящите грундове са изброени по-горе.

Разбъркайте внимателно лака Unica Akva до дъното на опаковката преди употреба. Нанесете 2 пъти с четка, валик или чрез пръскане.

На големи повърхности се препоръчва първо да нанесете боята с късокосмест валик и след това да изравните покритието веднага с четка. Не оставяйте ръба, който работите да изсъхне. Ако е необходимо, Unica Akva може да се разрежи за четка с максимум 5% вода. Боята бързо изсъхва, така че работата се изпълнява най-добре на ивици. Препоръчваме използването на синтетични четки с много разклонени влакна.

На повърхностите на прозорците боята трябва да се простира на 1-2 мм над стъклото на прозореца.

Обработвайте краищата с особено внимание.

Дървесината съдържа смоли и други екстракти за оцветяване, особено около чепове, които могат да причинят обезцветяване или "сълзене" на боядисаната повърхност поради промени в температурата и влажността.

Почистване на инструментите

Почиствайте инструментите с вода и сапун. Отстранете излишната боя/лак от инструментите и ги почистете с вода. Препаратът за почистване на инструменти Tikkurila Pensselipesu Tool се препоръчва за отстраняване на втвърдената боя.

Указания за поддръжка

Продуктът постига своята окончателна твърдост и дълготрайност най-рано след 2 седмици при нормални условия; поради това, към повърхностите трябва да се отнасяте внимателно през това време. Ако повърхността се нуждае от почистване скоро след обработката, използвайте мека четка, влажна кърпа или парцал.

Най-рано две седмици след боядисването, замърсените повърхности могат да се почистят с Huoltopesu (1 част Huoltopesu в 10 части вода). Почистете петната и силно замърсените повърхности с по-силен разтвор на Huoltopesu (1:1). След измиване изплакнете повърхностите и оставете да изсъхнат.

Обработка за поддръжка

Unica Akva може да бъде пребоядисана директно с Unica Akva без грундиране. Вижте Подготовка.

Опазване на околната среда и изхвърляне на отпадъците.

Избягвайте изпускане в канализацията, водните системи и почвата. Унищожете течните отпадъци в съответствие с местните разпоредби за опасни отпадъци. Рециклирайте празните сухи опаковки, или ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.



ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА ПРОДУКТА 13.10.2022 г.

UNICA AKVA MAALI

Здраве и безопасност

Съдържа: 2-октил-2Н-изотиазол-3-он (OIT). **Предупреждение.** Може да предизвика алергична реакция на кожата. Токсично за водните организми с дълготраен ефект. Ако е необходима консултация с лекар, представете опаковката или етикета на продукта. Пазете далеч от достъп на деца. Избягвайте вдишване на мъгла/капки. Използвайте само на открито, или в добре проветрени зони. Избягвайте изпускане в околната среда. Носете предпазни ръкавици. **АКО ПОПАДНЕ ВЪРХУ КОЖАТА:** Измийте обилно със сапун и вода. **Предупреждение!** При пръскане може да се образуват вредни за вдишване капки. Не вдишвайте пръски, или мъгла. Съдържа малки количества сенсibiliзиращи вещества: 2,4,7,9-тетраметилдец-5-ин-4,7-диол, етоксилиран, реакционна маса: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [ЕС № 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT(3:1)), и 3-йодо-2-пропинилбутилкарбамат (IPBC). Това изделие съдържа биоцид за запазване на изделието по време на съхранение. Съдържа: реакционна маса: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [ЕС № 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он [ЕС n№. 220-239-6] (3:1) (C(M)IT/MIT (3:1)).



Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.