



TIKKURILA

UNICA SUPER 60

ТРАЕН УРЕТАНОВ АЛКИДЕН ЛАК /
ПОЛУГЛАНЦ

ОПИСАНИЕ

Бързосъхнещ уретанов алкиден лак. Съдържа UV-защитен агент, който забавя ефекта на пожълтяване, причинен от слънчевата светлина. Тонираният продукт дава по-добра защита срещу слънчева светлина от безцветния продукт.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Unica Super е подходящ за интериорни и екстериорни дървени повърхности. Може да се използва за лодки над водолинията, мебели и подове, които са подложени на леки механични и химически натоварвания.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Подходящ за приложение върху интериорни и екстериорни дървени повърхности.



UNICA SUPER 60

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Базови бои	EP BASE
Цветови нюанси	Цветови карти: Valtti - Полупрозрачни покрития за дървени повърхности Интериорни оцветители и лакове за дърво. Може да се тонира в полупрозрачни цветове на Tikkurila. Направете пробно нанасяне, за да се уверите, че цветът е правилен. Ако цветът е твърде тъмен, добавете безцветен Unica Super или White Sprit 1050.
Гланц	Полугланц
Покривност	12 - 14 м²/литър.
Обем на кутията	0.225 л; 0.9 л; 2.7 л; 9 л
Метод на нанасяне	Четка или спрей. За безвъздушно пръскане използвайте дюза 0.009" - 0.013" напр. 0.230 - 0.330 мм – разреждане 0-10 об.%. До неполепване на прах – след 2 часа, сух за обработка след 6 часа. Следващ слой може да се нанася след 24 часа. Крайната твърдост и дълготрайност се постига след приблизително 4 седмици. Времето за изсъхване зависи от вентилацията, относителната влажност на въздуха, температурата и дебелината на лаковото покритие.
Време за съхнене	
Плътност (кг/литър)	0.9 кг/литър, ISO 2811
Химическа устойчивост	Издържа на влияние на бензин, нафта, бял спирт и денатуриран спирт, растителни и животински мазнини, смазки и грес. Неустойчив, например, на разреждител.
Устойчивост на миене	Отлична за всички обикновени почистващи препарати, SFS 3755.
Обем на твърдите частици (%)	48
Съхранение	Не се влияе от студ при съхранение или транспортиране. Недобре затворените или наченати кутии не издържат на продължителното съхранение.



UNICA SUPER 60

УКАЗАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Условия на нанасяне

Повърхността, която ще се лакира, трябва да бъде суха. Температурата на въздуха трябва да бъде най-малко +5°C, а относителната влажност на въздуха – под 80% по време на лакиране и сушене. Не прилагайте при силна слънчева светлина или при влажно и студено време. Предвиждайте време за работа, така че лаковото покритие да има достатъчно време да изсъхне преди вечерната влага.

Подготовка на повърхността

Нелакирани повърхности:

Почистете повърхността, като премахнете замърсяванията и праха. Преди повърхностната обработка избършете повърхностите от твърда дървесина с White Spirit 1050. Винаги грундирайте екстериорните дървени повърхности, които са подложени на атмосферни влияния, с грундиращо масло Valtti Pohjuste преди нанасяне на лака.

Лакирани повърхности:

Измийте повърхността с почистващ препарат Maalipesu и внимателно изплакнете с вода. Отстранете стария / слаб лак с цикла. Шлайфайте цялата повърхност и отстранете праха от шлайфането.

Лакиране

Грундово лакиране:

Разбъркайте добре лака преди употреба. Грундирайте необработените повърхности с разреден с макс. 20% White Spirit 1050. Нанесете 2-3 тънки и равни слоя. При необходимост разредете финишния лак 0-20%. Върху предварително лакирани повърхности нанесете 1-2 слоя неразреден лак. Шлайфайте леко повърхността между нанасяне на слоевете. Забележка! Винаги грундирайте екстериорните повърхности с пълнен гланц Unica Super 90.

Поддържащо лакиране:

Проверявайте състоянието на лакираните повърхности, изложени на атмосферни влияния и при необходимост нанесете поддържащ слой. Интервалът на поддръжка при използване на тониран продукт е по-дълъг от този при безцветен. Повърхностите, лакирани с Unica Super, могат да се поддържат чрез лакиране със същия или подобен лак, въз основа на разтворителя. Вижте указанията за предварителната обработка.

Почистване на инструментите

Почистете инструментите с White Spirit 1050 или Tikkurila Pensselipesu (Препарат за почистване на инструменти).

Инструкции за поддръжка

Ако е необходимо, най-рано приблизително 1 месец след лакиране: Почистете повърхностите с неутрален препарат за миене на чинии (pH 6 - 8) и мека четка, гъба или кърпа. Почиствайте силно замърсените повърхности с лек алкален (pH 8-10) почистващ разтвор и например кърпа за почистване, парцал или гъба. Изплакнете повърхността внимателно.

След нанасяне повърхностите трябва да се пазят няколко седмици, тъй като при нормални условия продуктът ще достигне окончателна твърдост и устойчивост след около един месец. Ако в рамките на един месец след нанасяне е необходимо почистване на повърхностите, почистете ги внимателно, като използвате мека четка, влажна кърпа или парцал.

Опазване на околната среда и изхвърляне на отпадъците

Да се избягва изливането в канали, водни системи и почви. Унищожете течните отпадъци съгласно местните разпоредби за опасни отпадъци. Рециклирайте празните, сухи кутии или ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби. Забележка! Риск от самозапалване на използвани парцали за почистване, хартиени кърпички и др. Замърсените материали може да предизвикат пожар няколко часа по-късно и трябва да се наkisват във вода и да се поставят в затворен метален контейнер преди изхвърляне.



UNICA SUPER 60

Здраве и безопасност

Съдържа: Въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични съединения, <2% ароматни съединения. **Внимание!** Запалими течност и пари. Може да причини сънливост или световъртеж. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се пази далеч от достъп на деца. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето е забранено. Избягвайте вдишването на мъгла/пари/спрей. Да се използва само на открито, или на добре проветриво място.



GHS02



GHS07

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.