



TIKKURILA

VALTTI OPAQUE

НЕПРОЗРАЧНО ФИНИШНО ПОКРИТИЕ ЗА ДЪРВО

ОПИСАНИЕ

Полуматова специална алкидно подсилена акрилатна боя със слаб мирис за използване върху екстериорни дървени повърхности.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Подходяща за външни облицовки, защитни облицовки, дограма и др. Valtti Opaque може да се използва за нови повърхности и повърхности, предварително покрити с Valtti Opaque или други полупрозрачни финишни покрития за дърво. Подходяща е за рендосани и бичени дървени повърхности, както и за импрегнирана дървесина. Също и за фабрично грундиран дървени повърхности. Не е подходящ за покритие на подове.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Продуктът предлага добра устойчивост на атмосферни влияния, гъвкаво и изключително дълготрайно покритие с ниски изисквания към поддръжка. Valtti Opaque регулира влагата и няма да се напука, отлепи или образува мехури.



VALTTI OPAQUE

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Основни бои

VC База, VVA База

Цветови нюанси

Каталози:

дървени фасади 2018, дървени фасади, колекция цвят фасада 760

Гланцовост

Полумат

Покривност

Гладка дървесина: 8-10 м² / литър на слой. Бичена дървесина: 4-8 м² / литър на слой. Дебелина на влажния филм приблизително 100-250 µm на слой, на сух филм приблизително 40-100 µm на слой. Действителната разходна норма зависи от много фактори, включително текстура, порьозност и съдържание на влага в основата.

Обеми на кутията

VC База: 0.9 литра, 2.7 литра, 9 литра

VVA База: 0.9 литра, 2.7 литра, 9 литра

Начин на нанасяне

С четка или спрей. Най-подходящи за нанасяне на Valtti Opaque са полиестерните и найлоновите четки.

За безвъздушен спрей използвайте накрайник за пръскане 0,018"-0,023".

Ако е необходимо, се разрежда до 10% с вода.

Време на съхнене

Обикновено изсъхва на допир за един час, а следващ слой може да се нанася след

2 часа. Ниските температури и високата влажност удължават времето за изсъхване.

Плътност

1.1 – 1.2 кг/литър, ISO 2811

Съхранение

Предпазвайте от замръзване и пряка слънчева светлина.

Съхранявайте и транспортирайте в плътно затворени контейнери при температури между +5°C и +25°C.



VALTTI OPAQUE

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

Условия за нанасяне

Повърхността, която ще се третира, трябва да е суха, като съдържанието на влага в дървесината трябва да бъде под 20%, температурата на въздуха минимум +5°C, а относителната влажност на въздуха под 80%.

Подготовка на повърхността

Повърхностите трябва да са чисти, сухи и без мазнини, замърсявания, масла, восък, ръжда, слаб материал и повърхностни замърсявания. Отстранете всички слаб материал от по-рано боядисваната повърхност със стоманена четка. Измийте плесенясалите повърхности с разтвор за отстраняване на плесен Homeenpoisto Mould Removal, като следвате инструкциите. Обработвайте ръжда от метални части като главички на гвоздеи с Rostex Super Metal Primer. Шлайфайте евентуални лъскави, гланцово боядисани или китвани повърхности до пълна гладкост. Уверете се, че всички повърхности са добре подготвени преди грундиране и боядисване. Уверете се, че дървените облицовки, бордингът, первазите за остъкляването и др. са подходящо закрепени с антикорозионни крепежи.

Забележка: Върху чепове и смолисти участъци в дървесината, в резултат на колебания на температурата и влажността, може да се получи обезцветяване на боята, особено забележимо при светлите цветове. Особено внимание по отношение на подготовката трябва да се обърне на дървесина като дъб, тик, кедр, ела, махагон, идигбо и др., които съдържат масла и водоразтворим танин, които могат да нарушат процеса на изсъхване, втвърдяване или адхезията на повърхностните покрития и да обезцветят финишното покритие.

Грундиране

Грундирайте новата гола дървесина изцяло в най-ранния възможен етап на строителството и нанесете грунд върху всички голи повърхности на по-рано боядисвана дървесина с Valtti Base или грундиращо масло Valtti Akvabase Priming Oil.

Забележка: Грундиращият слой на Valtti Base или Valtti Akvabase трябва да се нанесе върху цялата екстериорна дървесина, която не е била предварително обработена или е била вакуумно обработена или импрегнирана с одобрен консервант. Нанесете обилно върху крайните срезове.

Боядисване

Разбърквайте старателно боята преди употреба. Обикновено Valtti Opaque се използва неразредена, а ако е необходимо, се разрежда с вода. Нанесете два слоя с четка или спрей върху нови повърхности и един или два слоя при поддържаща боя, в зависимост от разликата в цвета на основата и състоянието на обработваните повърхности. Когато обработвате импрегнирано дърво със светли цветове, нанесете два или три слоя. Запазете в контейнер достатъчно количество смесена боя за постигане на равномерно оцветена повърхност и за да избегнете възможни разлики в цветовете. Нанесете обилно върху крайните срезове.

Почистване на инструменти

Почиствайте инструментите с вода веднага след употреба. Отстранете възможно най-голяма част от боята върху инструментите за боядисване преди почистване.

Инструкции за поддръжка

След боядисването трябва да се отнасяте към повърхностите внимателно, тъй като при нормални условия боята ще достигне окончателната си твърдост и трайност след 4 седмици. Скоро след боядисването повърхностите могат да бъдат леко почистени с мека четка, влажна кърпа за почистване или моп. Най-рано един месец след боядисването, замърсени повърхности могат да се почистят с Tikkurila Huoltopesu (1 част Huoltopesu, 10 части вода). Петна и силно замърсени повърхности се почистват с по-силен разтвор на Huoltopesu (1:1). След почистването изплакнете повърхностите и ги оставете да изсъхнат.

Горепосочената информация да не се счита изчерпателна и пълна. Информацията е базирана на лабораторни изследвания и практически опит и нашите най-добри познания. Качеството на продукта е гарантирано от нашата оперативна система, базирана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, или многото фактори, които оказват влияние върху употребата и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за щети, причинени от използването на продукта против нашите указания или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме настоящата информация едностранно без предизвестие.

VALTTI OPAQUE

Поддържащо боядисване

Valtti Opaque може да бъде пребоядисван с Valtti Opaque. Ако се използва същият цвят, един слой е достатъчен.

Преди да нанесете финишния слой, проверете състоянието на дървения материал и функционалността на конструкцията.

Вижте повече информация на:

http://www.tikkurila.com/decorative_paints/instructions/exterior_painting/log_surfaces

Опазване на околната среда и депониране на отпадъците.

Избягвайте изпускането в канализацията, водните системи и почвата. Унищожете течните отпадъци в съответствие с местните разпоредби за опасни отпадъци. Рециклирайте празните, сухи опаковки или ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Здравеопазване и безопасност

Съдържа: 2-оцтил-2Н-изотиазол-3-он (OIT). **Предупреждение.** Може да предизвика алергична реакция. Много опасно за водните организми с дълготраен ефект. При нужда от съвет с лекар, покажете съда на продукта или етикета. Дръжте далеч от деца. Избягвайте вдишването на парите/аерозола. Използвайте само на открито или в добре проветрени помещения. Избягвайте изпускане в околната среда. Носете защитни ръкавици. Съдържа малки количества сенсibiliзиращи вещества: 1,2-бензизотиазол-3 (2Н) -он (BIT) и реакционна маса на: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [ЕС no. 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он [ЕС no. 220-239-6] (3:1) (С (М) IT / MIT (3:1)) и 3-йодо-2-пропинил бутилкабамат (IPBC). Този продукт съдържа биоциден продукт за запазване на продукта по време на съхранение. Съдържа: реакционна маса на: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [ЕС no. 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он [ЕС no. 220-239-6] (3:1) (С (М) IT / MIT (3:1)). Този продукт съдържа биоциден продукт за запазване на продукта по време на съхранение. Съдържа С (М) IT / MIT.

Тази боя съдържа биоциде продукт за запазване на сухия филм. Съдържа IPBC, OIT.



GHS07

GHS09