



TIKKURILA

VALTTI PLUS WOOD OIL

МАСЛО ЗА ДЪРВО ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА /
ОЦВЕТЯЕМО

ОПИСАНИЕ

Масло за дърво за външна употреба. Предпазва дървото от напукване. Добрата защита от влага прави дървото устойчиво на атмосферните влияния. Налично в широка гама цветове чрез тониране. При Valtti Plus Wood Oil, 75% от общия органичен въглерод е заменен с биологично съдържание (измерено съгласно ASTM D6866-18), което означава, че 18% от общото съдържание на продукта е биологично.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА Градинско обзавеждане, тераси, стълби и кейове.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Подходящ за защита на голи или предварително обработени с масло външни дървени повърхности. Подходящ за импрегнирана дървесина (обработена под налягане), твърда, термично модифицирана и необработена дървесина.



VALTTI PLUS WOOD OIL

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Базови бои

EC BASE

Цветови нюанси

Цветови карти:

Valtti – полупрозрачни финишни покрития за дърво.
Да се тонира в полупрозрачни цветове на Tikkurila.

Покривност

Стари и износени дървени повърхности: 5-7 м² / литър.
Нови повърхности или дървени повърхности в добро състояние: 7-15 м² / литър.

Обем на кутията

0.9 л, 2.7 л, 9 л

Разредител

Вода. Не се препоръчва да се разрежда.

Метод на нанасяне

Четка или гъба.

Време за съхнене

Сух на допир след няколко часа. Порьозността на основата и количеството на използваното масло влияят на времето на изсъхване.

Плътност (кг/литър)

1.0 кг/литър, ISO 2811.

Устойчивост на атмосферни влияния

Препоръчваме ви да използвате тониран продукт, тъй като той има по-добра устойчивост на атмосферни влияния от безцветния продукт.
При необходимост трябва да се извърши поддържащо третиране. Възможно е да се наложи непрекъснато изложените на атмосферни влияния повърхности да се обработват ежегодно.

Обем на твърди вещества (%)

18

Съхранение

Да се пази от замръзване. Използвайте отворения продукт през същия сезон, тъй като свойствата на продукта се променят в отворен контейнер.



VALTTI PLUS WOOD OIL

УКАЗАНИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Условия на нанасяне

Повърхността, която ще се третира трябва да бъде суха. Това означава, че съдържанието на влага в дървесината трябва да бъде под 20%, тъй като влажната дървесина не абсорбира добре маслото и то изсъхва бавно при влажни условия. Тъй като дървесината, обработена под налягане, често е влажна, препоръчваме тя да се третира около 6 месеца след монтажа. По време на обработката и изсъхването температурата на въздуха, повърхността и оцветителя за дърво трябва да бъде най-малко +5°C, а относителната влажност на въздуха – под 80%.

Подготовка на повърхността

Необработвани повърхности:

Почистете дървената повърхност от всякакви замърсявания, прах и слаб материал. Измийте плесенясалите дървени повърхности с Terassi-ja Kalustepesu като следвате указанията.

Повърхности, обработени по-рано с масло за дърво:

Отстранете слабия материал с помощта на шпакла и/или телена четка. Почистете повърхностите и, ако е необходимо, ги измийте с Terassi-ja Kalustepesu като следвате указанията. Ако след почистването на повърхността остане видим филм, отстранете го преди третирането.

Нанасяне

Разбърквайте Valtti Plus Wood Oil старателно преди употреба и периодично по време на нанасянето. Разнасяйте маслото плътно с четка или гъба, така че маслото да се абсорбира равномерно в дървесината. Избършете излишното масло. Разпределете равномерно по цялата дължина на повърхността с непрекъснати движения, така че да няма припокриване. Нанесете един слой.

Обработката с масло прави дървото да изглежда по-тъмно.

Когато е необходимо, извършете поддържащо третиране. Възможно е да се наложи непрекъснато изложението на атмосферни влияния повърхности да се обработват ежегодно.

Почистване на инструментите

Почистете инструментите с вода и сапун. Препоръчва се използването на препарат за почистване на инструменти Tikkurila Pensselipesu за отстраняване на леко втвърдената боя.

Инструкции за поддръжка

След нанасянето трябва да се отнасяте към повърхностите внимателно около една седмица, за да дадете възможност на продукта да достигне окончателната си твърдост и устойчивост. Ако е необходимо, около два дни след третирането повърхностите може да бъдат леко почистени с мека четка или парцал.

Замърсените повърхности може да се почистят с Huoltipesu (смесете 1 част Huoltipesu с 10 части вода). Петна и силно замърсени повърхности се почистват с по-силен разтвор на Huoltipesu и вода (1:1). След почистването изплакнете повърхностите и ги оставете да изсъхнат.

Опазване на околната среда и изхвърляне на отпадъците

Избягвайте изливането в канали, водни системи и почви. Унищожете течните отпадъци съгласно местните разпоредби за опасни отпадъци. Рециклирайте празните сухи кутии, или ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Здраве и безопасност

Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. Да не се допуска изпускане в околната среда. Носете предпазни ръкавици. Съдържание реакционна маса: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [ЕС № 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он [ЕС № 220-239-6] (3:1) (С(М)IT/MIT (3:1)) и 3-йодо-2-пропинил бутикарбамат (IPBC). Може да предизвика алергична реакция. Това изделие съдържа биоциден продукт за запазване на изделието по време на съхранение. Съдържание: реакционна маса: 5-хлоро-2-метил-4-изотиазолин-3-он [ЕС № 247-500-7] и 2-метил-2Н-изотиазол-3-он [ЕС № 20-239-6] (3:1) (С(М)IT/MIT (3:1)).

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.